

# 塞拉尼斯(TPV弹性体)授权代理商

产品名称	塞拉尼斯(TPV弹性体)授权代理商
公司名称	鑫塑华(上海)塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPV:塞拉尼斯化工 TPV:塞拉尼斯集团 TPV:塞拉尼斯TPV官网
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

## 产品详情

塞拉尼斯(TPV弹性体)授权代理商

常见热塑性弹性体种类及性能特点

苯乙烯类TPE又称TPS，为丁二烯或异戊二烯与苯乙烯嵌段型的共聚物，其性能\*接近SBR橡胶，是化学合成型热塑性弹性体中\*早被人们研究的品种之一，是目前世界上产量\*大的TPE。代表性的品种为苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)，广泛用于制鞋业，已大部分取代了橡胶；同时在胶布、胶板等工业橡胶制品中的用途也在不断扩大。SBS还大量用作PS塑料的抗冲击改性剂，也是沥青铺路的沥青路面耐磨、防裂、防软和抗滑的优异改性剂。以SBS改性的PS塑料，不仅可像橡胶那样大大改善抗冲击性，而且透明性也非常好。以SBS改性的沥青路面较之SBR橡胶、WRP胶粉，更容易溶解于沥青中。因此，虽然价格较贵，仍然得到大量使用。现今，更以防水卷材进一步推广到建筑物屋顶、地铁、隧道、沟槽等的防水、防潮上面。SBS与S-SBR、NP橡胶并用制造的海绵，比原来PVC、EVA塑料海绵更富于橡胶触感，且比硫化橡胶要轻，颜色鲜艳，花纹清晰。因而，不仅适于制造胶鞋中底的海绵，也是旅游鞋、运动鞋、时装鞋等一次性大底的理想材料。近些年来，异戊二烯取代丁二烯的嵌段苯乙烯聚合物(SIS)发展很快，约90%用在粘合剂方面。SBS和SIS的\*大问题是不耐热，使用温度一般不能超过80。同时，其强伸性、耐候性、耐油性、耐磨性等也都无法同橡胶相比。为此，近年来美欧等国对它进行了一系列性能改进，先后出现了SBS和SIS经饱和加氢的SEBS和SEPS。SEBS(以BR加氢作软链段)和SEPS(以IR加氢作软链段)可使抗冲强度大幅度提高，耐气候性和耐热老化性也好。日本三菱化学在1984年又以SEBS、SEPS为基料制成了性能更好的混合料，并将此饱和型TPS命名为“Rubberon”上市。因此，SEBS和SEPS不仅是通用，也是工程塑料用的改善耐气候性、耐磨性和耐热老化性的共混材料，故而很快发展成为尼龙(PA)、聚碳酸酯(PC)等工程塑料类“合金”的增容剂。此外，还开发了环氧树脂用的高透明性TPS以及医疗卫生用的生体无毒TPS等许多新的品种。SBS或SEBS等与PP塑料熔融共混，还可以形成IPN型TPS。所谓IPN，实际是两种网络互相贯穿在一起的聚合物，故又称之为互穿网络化合物。虽然它们大多数属于热固性树脂类，但也有不少像TPE的以交叉连续相形态表现出来的热塑性弹性体。用SBS或SEPS为基材与其他工程塑料形成的IPN—TPS，可以不用预处理而直接涂装。涂层不易刮伤，并且具有一定的耐油性，弹性系数在低温较宽的温度范围内没有什么变化；大大提高了工程塑料的耐寒和耐热性能。苯乙烯类

化合物与橡胶接枝共聚也能成为具有热塑性的TPE，已开发的有EPDM/苯乙烯、BR/苯乙烯、CI-IIR/苯乙烯、NP/苯乙烯等。

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 101-55

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 101-64

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 101-73

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 101-80

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 101-87

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 111-35

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 111-45

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 201-55

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 201-64

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 201-73

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 201-80

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 201-87

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 211-45

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 211-55

Santoprene鑫塑华销售：TPV美国山都坪 211-64