

液压支架用乳化油 液态浓缩物

产品名称	液压支架用乳化油 液态浓缩物
公司名称	梁山东泰贸易有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	
公司地址	山东济宁梁山人民北路
联系电话	1340-6830042

产品详情

我厂生产的液压支架用液态浓缩物：MS20-5，是我公司技术人员在有关高等院校和有关专家的配合指导下开发的液态浓缩物产品，该产品采用先进的工艺流程，选用理想的化工原料，以先进的生产管理程序组织生产，是理想的矿用液态浓缩物。MS20-5型液态浓缩物按标准配成的溶液，对铜、钢、铸铁等多种金属均具有良好的防锈性、润滑性和稳定性。该产品质量稳定，黏度适中，具有较高的闪点，良好的耐冻融性和水中分散性。

产品型号

液压支架用液态浓缩物MS20-5,其中M表示：煤炭行业；S表示：高含水液压液为溶液型；20表示：适用于水质硬度等级为20毫克当量/升以下的水质（即750mg/l）；5表示：配成5%（质量比）浓度的乳化液。

三、产品执行标准及技术参数

本产品执行标准为：MT76 - 2002

液压支架（柱）用乳化油、浓缩物及其高含水液压液，具体技术参数如下：

项 目	技 术 参 数
外观 10-35	透明均一流体
运动粘度40 ，mm ² /s	不大于100

闪点（开口）		不低于110
凝点		不高于-5
耐冻融性（-16 至-21 五次循环）		恢复原状
水中分散性		均匀分散
水溶液pH值		7.5-9
润滑性		不小于392N (40kgf)
水溶液稳定性	热稳定性：70 ± 2*16h	油皂析出量不大于0.1%，无沉淀物
	室温稳定性：10-35 *168h	油皂析出量不大于0.1%，无沉淀物
	振荡稳定性	无油皂析出
防锈性 10-35 *24h		无锈或色变
防腐蚀性 60 ± 2*24h		15#钢棒无锈 62#铜棒无色变
密封材料相容性 70 ± 2*168h		体积膨胀率不大于6% 且不允许收缩

四、液态浓缩物使用注意事项：

1. 配制液态浓缩物所用水质应符合以下要求：水质外观无色、无异味、无悬浮物和机械杂质；pH值范围为6—9，水中氯离子含量不大于200mg/L；硫酸根离子含量不大于400mg/L。

2. 溶液配制浓度按规定5%（质量比），浓度过低会降低抗硬水能力，降低防锈性、稳定性和润滑性。浓度过高则会降低消泡能力和增大对橡胶材料的溶胀性。

3. 液态浓缩物的浓度为5%，糖量仪测定浓度为2.5-3%；液态浓缩物的浓度为3%，糖量仪测定浓度为1.5-2

%。

4.配制液态浓缩物最好将产品预热至40 为宜，特别是冬季必先预热后再配液。

5.液态浓缩物发料、领用须用专用容器和工具，以免混入杂质，影响产品质量，泵站、滤网、过滤器应保持清洁，液箱要定期清洗。

6.液态浓缩物应室内储存，防止日晒、雨淋，注意防火。储存期一年，超过一年的产品，应重新检查，合格后方可使用。

7.本产品勿入眼、口，如误触，应立即大量清水冲洗，必要时应及时就医。本品不能做为清洗剂使用。

四、包装、标识、运输：

1.包装：本品为170KG绿色铁桶包装。

2.标识：包装桶顶部，按AQ1043—2007标准要求施加安全标志标识。应在明显部位粘贴产品合格证，包括产品名称、产品型号、生产批号、生产日期、净重、制造厂等信息的合格证。

3.运输：本品在运输车辆上不允许超过两层码放，运输过程中防止雨淋、磕碰。