

新加坡南方亮#332高亮光水性玻璃丝印油墨

产品名称	新加坡南方亮#332高亮光水性玻璃丝印油墨
公司名称	无锡市优唯贸易有限公司
价格	200.00/公斤
规格参数	适合版型:平版 型号:#332 品牌:新加坡豪华ALPHA
公司地址	暂无
联系电话	086 510 85980231 13861841558

产品详情

适合版型	平版	型号	#332
品牌	新加坡豪华ALPHA	耐温性	低温玻璃油墨
颜色	黑色, 光油。。。。	单件净重	1000 (g)
着色力	100 (%)	细度	10 (um)
粘度	好 (S)	适用对象	玻璃
流动度	好 (mm)	保质期	48 (个月)

豪豪华油墨贸易有限公司

screen ink supply pteltd

产品名称 : #332 matt clear/white

产品类型 : #332 matt clear/white

供应商 : 豪华油墨贸易私人有限公司

供应商地址 : 29 jurong port road singapore 619102

联络号码 : 0065-2687291(tel) 0065-2640273(fax)

五指印产品可靠性测试要求

序号	测试项目	测试要求	检验方法	测试结果
1	冷热冲击试验	-40 ~85 , 转换时间 < 3分钟, -10个循环, 每个循环2小时 (每个温度下各1小时)	放大镜检查	无分分离

2	附着力	使用百格刀，按百格试验方法	目测检查	1级
3	铅笔硬度	不低于5h推车法检测铅笔硬度	目测检查	无明显划痕
4	折弯性能	90度折弯	折弯后目测检测膜层状况	无脱模
5	盐雾试验	中性盐雾试验600小时或铜加速醋酸盐雾试验96h	目测检查	膜层无变化
6	耐碱性能	常温下5%naoh 1小时浸泡	目测检查	无起泡、脱模及象。
7	耐酸性能	常温下10%醋酸5小时浸泡	目测检查	无起泡、脱模及象。
8	rca测试	175g重量，100圈	目测检查	无起泡、脱模及象。
9	食用油测试	在测试产品表面均匀涂抹植物油（金龙鱼调和油），保持静态，18小时后，清除调和油，晾干，并用医用纱布擦拭表面，然后原始表面进行对比，得出结果	目测检查	无起泡、脱模及象。
10	洗洁精测试	在测试产品表面均匀涂抹洗洁精（传化），保持静态，8小时后，清除洗洁精，晾干，并用医用纱布擦拭表面，然后原始表面进行对比，得出结果	目测检查	无起泡、脱模及象。

豪华油墨贸易有限公司

screen ink supply pteltd

产品名称：#332 matt clear/white

产品类型：#332 matt clear/white

供应商：豪华油墨贸易私人有限公司

供应商地址：29 jurong port road singapore 619102

联络号码：0065-2687291(tel) 0065-2640273(fax)

序号	测试项目	测试要求	检验方法	测试结果
----	------	------	------	------

11	酱油测试	在测试产品表面均匀涂抹酱油（海天），保持静态，18小时后，清除酱油，晾干，并用医用纱布擦拭表面，然后原始表面进行对比，得出结果	目测检查	无起泡、脱现象。
12	醋测试	在测试产品表面均匀涂抹香醋（海天），保持静态，8小时后，清除醋，晾干，并用医用纱布擦拭表面，然后原始表面进行对比，得出结果	目测检查	无起泡、脱现象。
13	番茄酱测试	在测试产品表面均匀涂抹番茄酱（味好美），保持静态，8小时后，清除番茄酱，晾干，并用医用纱布擦拭表面，然后原始表面进行对比，得出结果	目测检查	无起泡、脱现象。
14	膜厚测试	使用漆膜厚度仪器	数据读取（仪器上）	膜厚在标准
15	威猛先生洗剂测试	在测试产品表面均匀涂抹威猛先生洗剂，保持静态，4小时后，清除洗剂，晾干，并用医用纱布擦拭表面，然后原始表面进行对比，得出结果	目测检查	无起泡、脱现象。
16	油葫芦测试	在测试产品表面均匀涂抹油葫芦，保持静态，4小时后，清除洗剂，晾干，并用医用纱布擦拭表面，然后原始表面进行对比，得出结果	目测检查	无起泡、脱现象。

水性，高亮光，表面硬度6h，烘烤180度10分钟。