

玻璃油墨 平版 180系列

产品名称	玻璃油墨 平版 180系列
公司名称	无锡市优唯贸易有限公司
价格	90.00/公斤
规格参数	适合版型:平版 型号:180系列 品牌:新加坡豪华油墨
公司地址	暂无
联系电话	086 510 85980231 13861841558

产品详情

适合版型	平版	型号	180系列
品牌	新加坡豪华油墨	耐温性	低温玻璃油墨
颜色	全	单件净重	1000 (g)
着色力	100 (%)	细度	10 (um)
粘度	好 (S)	适用对象	金属、玻璃的丝网印刷
流动度	12 (mm)	保质期	36 (个月)

180 epoxy系列油墨

180 epoxy系列油墨是单一包装：单组份需烘干、双组份加固化剂的油墨，该油墨丝印在金属表面表现非凡，附着力特强，对浓烈的物理化学试剂，如热、油、溶剂、水汽、酸、盐、清洁剂、漂白剂和多种干性清洁剂有强烈的抵抗和耐磨性，同时可切割、曲折、钻孔和冲压，油墨不会产生裂痕和刮花。

推荐用途：玻璃、陶瓷、黄铜、铁片、不锈钢等

推荐指数：

特性：1、单组份体系包装；

2、优良的印刷性能与遮盖力；

- 3、抗乙醇溶剂；
- 4、抗弯曲和冲击；
- 5、耐磨擦性能好；
- 6、与大多数金属，玻璃及表面有环氧涂层的材料有良好的结合力。

：1、180环氧型油墨的双组份使用方法（油墨与硬化剂）是分开单独包装，油墨与硬化剂在混合后最好在1.5-2小时内用完，否则，放置的时间长了会硬化，导致不能使用。

：1、180环氧型各色油墨8份#232硬化剂2份

：室温下干燥，时间为2小时

环氧型油墨的单组份使用方法是高于摄氏180 自动硬化，主要适用于炉灶、烤箱烘烤180 -220 高温，油墨便会硬化形成薄膜。

：180 -220 7-10分钟

：合适网纱77t-140t

：抗溶剂型丝网

：使用前搅拌均匀，如果需要稀释，用#218rt溶剂，用量为3-10%（重量比）；

：在印刷前用#108溶剂或#240溶剂清洗金属表面及丝网上干燥的油墨；

：

试验项目	试验方法	时间
硬度	jis k5400 8.4铅笔硬度试验	1分钟
切割实验	用切割机测试	5分钟
耐乙醇性	使用99.5%的乙醇，往返磨擦800-1000次	20分钟
耐磨擦性	用橡皮（lion制pl-50）载荷1000g，行径80mm，往返1000次磨擦	50分钟

（本资料的技术参数是在本公司条件下测定，但由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，因此对提供的技术参数及各项建议，我们不能保证和担保。本公司对可能出现的损失和破坏不承担责任，

请用户在使用前进行必要的试验。)

新加坡豪华(alpha)系列油墨的应用范围有:

一、汽车仪表、计量器板等系列

二、广告油墨系列

三、特殊塑料表饰系列

四、塑料亚克力、木器行业系列

五、服饰商标、尼龙系列

六、眼镜行业系列

七、金属、铝、玻璃、钢等系列。

八、丝网油墨配套溶剂：

108软片清洁液、211特慢干rt、215调稀液、206洗网水、218调稀液、224慢干rt、300洗板水、250粘网胶溶剂

626trt 488专用水性稀释剂、990消泡剂、256刮刮溶剂、570擦拭剂（pp水）、220调稀液

九、其他特殊品种的油墨

203可撕油墨、205移印膏、216通用移印膏、231粘网胶、456脱膜膏、037感光胶

十、480凹印铜版纸水性高亮光油