

ABS 台湾台化 AF3535 注塑级 ABS塑胶原料

产品名称	ABS 台湾台化 AF3535 注塑级 ABS塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	台化:台化 AF3535:AF3535 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

AF3535

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

台湾化纤

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 ASTM D-1238(ISO 1133)

(200 ,5.0kg) 4.2 g/10min

(220 ,10.0kg) 42 g/10min

比重 (23) 1.04 g/cm ASTM D-792(ISO 1183)

收缩率 (23) 0.4-0.7 % Internal Method

机械性能额定值单位测试方法

洛氏硬度 (23) 105 ASTM D-785(ISO 2039/2)

弯曲强度 (23) 73 MPa ASTM D-790(ISO 178)

拉伸应力 (23) 43 MPa ASTM D-638(ISO 527)

无缺口悬壁梁冲击 (23 ,6.35mm) 210 J/m ASTM D-256

弯曲模量 (23) 2450 MPa ASTM D-790(ISO 178)

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (1.8MPa,未退水,12.7mm) 84 ASTM D-648

维卡软化点 100 ASTM D-1525(ISO 306)

可燃性额定值单位测试方法

阻燃等级 (1.5mm,ALL) HB UL 94