

# 注塑级ABS 台湾台化 ANC100 防火级材料 电视外壳 电脑外壳

产品名称	注塑级ABS 台湾台化 ANC100 防火级材料 电视外壳 电脑外壳
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	台化:台化 ANC100:ANC100 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

ANC100

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

台湾化纤

产品用途:防火级材料, 电视外壳, 电脑外壳, 录影带机外机。

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (200 × 5kgf(49N)) 4.5 g/10min ASTM D-1238(ISO 1133)

物理性能额定值单位测试方法

比重 (23 /23 ) 1.21 ASTM D-792(ISO 1183)

机械性能额定值单位测试方法

洛氏硬度 (23 ) R-101 ASTM D-785(ISO 2039/2)

Lzod冲击强度 (23 1/4"厚) 18(176) kg.cm/cm(J/m) ASTM D-256(ISO R180)

弯曲强度 (23 ) 620(61) kg/cm(MPa) ASTM D-790(ISO 178)

弯曲模量 (23 ) 25000(2450) kg/cm(MPa) ASTM D-790(ISO 178)

抗张强度 (23 ) 400(39) kg/cm(MPa) ASTM D-638(ISO 527)

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (Anenealed(8 × 8hr)) 85 ASTM D-648(ISO 75/A)

燃烧性 (FILE NO E162823) 1/10"5V 1/16"V0 All Color UL 94

热变形温度 (Unannealed 18.6kg/cm(1/2"厚)) 80 ASTM D-648(ISO 75/A)

维卡软化点 (1Kg load) 90 ASTM D-1525(ISO 1183)