

# 供应工业级石膏缓凝剂 石膏制品 粉刷石膏 降低石膏凝结速度

产品名称	供应工业级石膏缓凝剂 石膏制品 粉刷石膏 降低石膏凝结速度
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	发货地:湖北武汉 含量:99% 包装:25kg/袋
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

## 产品详情

石膏缓凝剂属性介绍：

一、产品的主要性能及特点：

- 1、物理性能：细粉末状，呈微棕色(DH-A)和白色(DH-B&DH-C)两种，其中后者。两种均无物放射元素,非易燃易爆，微碱性。
- 2、凝结时间：可延缓建筑石膏初终凝时间60分以上。缓凝时间是随着其掺加量而延长，佳掺加量为0.1 - 0.3%。
- 3、PH值：（20、20%溶液）PH值为7 - 9
- 4、本产品适用性强,可以在天然石膏和化学石膏中掺加使用
- 5、相溶性：产品不含有氯盐与保水剂等添加剂,相溶性好。
- 6、本产品注意防潮，以免结块。

二、使用方法：

- 1、使用时须将选定掺量的该缓凝剂与石膏粉均匀混合或将该缓凝剂完全溶于水，再加入石膏粉。
- 2、因各地石膏粉的质量不同，使用的标准和稠度不同,本产品的掺加量和效果也就不一样。在使用本产品前需严格地做配比试验，以确定佳掺加量。

3、我公司还可以根据各地不同的石膏粉来调节缓凝剂的配方，以求达到用户的满意

### 三、使用范围及掺加量：

1、粉刷石膏、粘结石膏、嵌缝石膏、石膏腻子掺量：0.1 - 0.3%；

2、石膏砌块和陶瓷模型、石膏板用石膏粉的掺加量为0.05 - 0.15%

添加量基本遵循以下规律（此规律适用夏天，冬天减至夏天用量的2/3 - 1/2就可）：如果你的石膏粉空白初凝时间为10分钟，

每添加0.1%的量,C型可延缓时间 $30+10=40$ 分钟，加0.2% C型可延缓时间 $60+10=70$ 分钟，加0.25% C型可延缓时间 $75+10=85$ 分钟（,每添加0.1%的量,C型可延缓时间初凝时间的3倍加10分钟，加0.2% C型可延缓时间是初凝时间的6倍加10分钟，加0.25% C型可延缓时间是初凝时间的7.5倍加10分钟）

包 装——内衬聚乙烯塑料袋，外套复合塑料编织袋包装，每袋净重25千克。

贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中，装载运输时要轻装轻放，防止包装破损，防止受潮、受热，运输过程中防止雨淋受潮，应与有物品隔离。