

增强级PBT美国杜邦SK608耐低温尺寸稳定45%玻纤填料挤出成型

产品名称	增强级PBT美国杜邦SK608耐低温尺寸稳定45%玻纤填料挤出成型
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	PBT:增强级 SK608:耐低温尺寸稳定 美国杜邦:45%玻纤填料挤出成型
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

美国杜邦 PBT Crastin PBT SK608 用于连接器、电风扇、连接器。

Crastin PBT SK608 美国杜邦PBT 45% 玻纤增强 PBT 易脱模易注塑.

美国杜邦 PBT Crastin PBT SK608 物性简介

PBT-聚对苯二甲酸丁二醇酯-也称PBT聚酯 SK608 美国杜邦

用途：连接器、电风扇、连接器、线轴、开关等。

特性备注：30% 玻纤增强 PBT 中粘度，冲击改良型 易脱模。

外观：本色或黑色

重要参数：密度:1.21g/cm³ 热变形温度:204

生产厂商：美国杜邦PBT

(1) Crastin PBT 纯树脂

Crastin PBT S600F10 高粘度产品，用于导管，性要求产品；

Crastin PBT S600F20 中粘度产品，用于导管、高流动要求产品；

Crastin PBT S660FR 阻燃级别产品，用于电子电器及消费品；

(2) Crastin PBT 玻纤增强级；

Crastin PBT

SK601 注塑增强级，含10%玻纤，高强度、刚度，适合家电产品及一般消费品；

Crastin PBT

SK602 注塑增强级，含15%玻纤，高强度、刚度，适合家电产品及一般消费品；

Crastin PBT

SK603 注塑增强级，含20%玻纤，高强度、刚度，适合汽车配件及电子产品；

Crastin PBT SK605 注塑增强级，含30%玻纤，高强度、刚度，适合电子电器产品；

(3) Crastin PBT 玻纤增强—防火级别：

Crastin PBT SK652FR1 15%玻璃增强、有良好机械性能温度；用于电子及电器产品、家庭电器配件等；

Crastin PBT SK655FR1 30%玻璃增强、有良好机械性能温度；用于电子及电器产品、绝缘性高制品及家庭电器配件等；

(4) Crastin PBT 超韧级：

Crastin PBT

ST820 超韧性级，未填充，适合轮、保险杠、工具手柄、扣件、按钮配合等；

(5)Crastin PBT 低翘曲级；

Crastin PBT LW9030FR 防火级、低翘曲、低比重30%玻璃增强改性聚酯；用于平面设计产品及尺寸**之大型制品；

Crastin PBT LW9330 低翘曲含30%玻纤，用于外观改良产品；

(6)Crastin PBT 特殊级：

Crastin PBT SK622FR 高抗水解性及绝缘能力、15%玻璃增强及防火、高温下颜色稳定性良好，用于家庭电器配件、电子及电器产品；

美国杜邦 PBT SK608 注塑工艺特性与工艺

注塑过程中注意事项：注塑前要进行干燥、要将水分含量控制在0.02%以下。

干燥温度	120 ° C
干燥时间	3-4小时
含水量	0.02%
熔体温度	245 - 260 ° C
喷嘴温度	240 - 255 ° C
前区温度	245 - 260 ° C
中部	240 - 255 ° C
后部	230 - 250 ° C
模具温度	50 - 75 ° C
背压	0.3 - 0.7 MPa