

聚氨酯灌浆料（亲水型）

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯灌浆料（亲水型） |
| 公司名称 | 西安德美大禹防水工程有限公司 |
| 价格 | 550.00/桶 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦1幢1单元12208室 |
| 联系电话 | 029-86139861 18702941293 |

产品详情

聚氨酯灌浆料（亲水型）水性料，聚氨酯灌浆料，固结堵水，注浆机，止水针头

DMPU-S-GJ-W-500

特性1. 单液型，无需计量混合。包水率大，固结体弹性好。2.

优良的亲水性，可与水反应迅速封堵大压力漏水。3.

与混凝土等材料粘结力强，混合后可制得高强度固结体。4.

粘度可调,能渗入细小裂缝,可快速止水堵漏。5. 无毒，无污染，对人体无害，可用于饮用水工程。

优点1.

灌浆料与水产生化学反应后，借其缓慢膨胀及持续压力，可将灌浆料渗透至微细缝隙，实现完全止水。2

. 在潮湿状态下，灌浆料与混凝土的接着力非常优越，在裂缝中硬化后，因其优异的接着性与弹性，不会

因构筑物的变形而引起再次漏水。3.

本灌浆料耐化学介质及耐盐水性能优越，可用于海水或污水工程中，确保长期止水。4.

灌浆料的粘度及固化速度可根据工程需要调节。

成分特种聚醚、多异氰酸酯、助剂、阻燃剂。

推荐用于1. 混凝土、砖石结构等涌水、喷水、漏水的快速堵漏场合。2.

隧道、水库、大坝、桥墩、地下室、人防工程、水利工程等长期有水的堵漏场合。3.

根据工程需要可选择DM-G-500（普通型）或DM-G-500R（阻燃型）

典型性能指标

| 项目 | 指标 |
|--------|---------------------|
| 外观 | 黄色或棕黄色透明液体 |
| 密度 | 1 g/cm ³ |
| 粘度 | 1000 mpa.s, 20 |
| 凝胶时间 | 150 s |
| 不挥发物含量 | 75 % |
| 发泡率 | 350 % |
| 包水性 | 300 s(10倍水) |

施工 灌浆堵漏施工一般程序：裂缝表面处理 钻孔 安装灌浆咀 封闭 灌浆 拆咀 封孔。(1)

找出并标示好裂缝漏水点，把裂缝周围表面清理干净；(2) 沿裂缝两侧钻孔，钻头直径10

mm（采用1064或B8咀）或14 mm（采用A10咀）。孔深为壁厚1/3-2/3,孔距200-300mm。(3) 安装灌浆咀

（止水针头），不能打孔时用稳挡水（堵漏型）预埋灌浆咀，间距根据实际情况而定，一般为200

mm ~ 400 mm ; (4) 裂缝漏水量较大时,可采用稳挡水(堵漏型)进行临时性堵漏处理,防止跑浆;(5) 用电动灌浆机或手动高压注浆泵MG-100将灌浆料从注浆咀(止水针头)中注入混凝土裂缝,灌浆顺序为竖缝由下往上,平缝从左到右,12小时后敲掉灌浆咀,用稳挡水(防水型)封闭灌浆孔;(6) 为达到长期堵漏效果和界定施工范围,建议表面涂刮1mm厚稳挡水(防水型)。

注意事项 1. 操作人员应配戴防护眼镜、橡胶手套、胶鞋、工作服等劳保用品,以防止浆液接触皮肤。

如不慎溅入眼内,应立即用清洁水冲洗并尽快去医院治疗。 2. 施工现场应保持通风,严禁烟火。

包装贮存 1. 本产品采用铁桶包装,16kg桶; 2. 贮存在干燥阴凉处,保质期为12个月。