

注塑级ABS 700 马来西亚东丽

产品名称	注塑级ABS 700 马来西亚东丽
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	10.90/千克
规格参数	东丽:东丽 700:700 马来西亚:马来西亚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

700

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

日本东丽

填充物:通用

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (220 10kg) 23 g/10min ISO-1133

比重 (23) 1.05 ASTM D-792

模塑收缩率 0.4-0.6 % ASTM D-955

体积阻力 (23) > 10 ohm.cm ASTM D-257

阻燃性 HB UL-94

吸水性 (23 × 24hrs) 0.3 % ASTM D-570

表面阻力 (23) > 10 ohm ASTM D-257

机械性能额定值单位测试方法

拉伸断裂伸长率 (23) 35 % ASTM D-638

弯曲模量 (23) 25000(2450) kg/cm(MPa) ASTM D-790

IZOD冲击强度 ASTM D-256

(0) 11(108) kg.cm/cm(J/m)

(0) 16(157) kg.cm/cm(J/m)

(23) 19(186) kg.cm/cm(J/m)

(23) 20(196) kg.cm/cm(J/m)

洛氏硬度 115 R ASTM D-785

弯曲强度 (23 (strainrate:3%)) 770(76) kg/cm(MPa) ASTM D-790

IZOD冲击强度 ASTM D-256

(-30) 8(78) kg.cm/cm(J/m)

(-30) 12(118) kg.cm/cm(J/m)

拉伸强度 (23 (strainrate:5%)) 510(50) kg/cm(MPa) ASTM D-638

电气性能额定值单位测试方法

绝缘强度 (Short time) 23 KV/mm ASTM D-194

电力因数 (1000Hz) 6.1×10^{-3} ASTM D-150

介电常数 (1000Hz) 3.1 ASTM D-150

热性能额定值单位测试方法

热传导性能 0.15 W/K.m ASTM C177

线性膨胀系数 7.1×10^{-5} mm/mm ASTM D-696

热变形温度 ASTM D-648

(18.56kg/cm) 92

(18.56kg/cm) 87