

# ABS 马来西亚东丽100G-20 注塑级 通用塑料

产品名称	ABS 马来西亚东丽100G-20 注塑级 通用塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	14.80/千克
规格参数	东丽:东丽 100G-:100G-20 马来西亚:马来西亚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

100G-20

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

马来西亚东丽

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (240 /10.0kg) 23 g/10min ISO 1133

比重

1.18 g/cm ASTM D-792

1.18 g/cm ISO 1183

模具收缩率 (流动) 0.1-0.3 % ASTM D-955

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 7300 MPa ISO 527-2/1

## 抗张屈服强度

110 MPa ASTM D-638

95.0 ISO 527-2/50

## 断裂伸长率

3.0 % ASTM D-638

>2.0 % ISO 527-2/50

弯曲模量 6050 MPa ASTM D-790

## 弯曲屈服强度

150 MPa ASTM D-790

156 MPa ISO 178

简支梁缺口冲击强度 (23 ) 7.0 KJ/m<sup>2</sup> ISO 179/1eA

悬臂梁缺口冲击强度 (23 ,12.7mm) 80.0 J/m ASTM D-256

洛氏硬度 121 R-scale ASTM D-785

## 热性能额定值单位测试方法

### 热变形温度

(1.80MPa.未退火.6.40mm) 106 ASTM D-648

(1.80MPa.未退火) 101 ISO 75-2/A

阻燃等级 HB UL94