

ABS 韩国LG TR557 透明 高抗冲 ABS塑胶粒

产品名称	ABS 韩国LG TR557 透明 高抗冲 ABS塑胶粒
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	14.20/千克
规格参数	韩国LG:韩国LG TR557:TR557 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

TR-557

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

LG化学

填充物:透明, 高抗冲

物性信息 :

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.09 ASTM D-792

成型收缩率 0.4-0.7 % ASTM D-955

流动系数 (200 ° C/5kg) 2.0 g/10min ASTM D-1238(G)

机械性能额定值单位测试方法

洛氏强度 (R-Scale) 105 ASTM D-785

弯曲强度 (15mm/min) 630(62) kg/cm(MPa) ASTM D-790

张力摸数 (1mm/min) 17800(1740) kg/cm(MPa) ASTM D-638

伸张率(抗拒点) (50mm/min) 6 % ASTM D-638

伸张率(破断点) (50mm/min) 50 % ASTM D-638

张力强度 (50mm/min) 430(42) kg/cm(MPa) ASTM D-638

弯曲模数 (15mm/min) 20500(2000) kg/cm(MPa) ASTM D-790

IZOD冲击强度 (1/4", 23 ° C) 15(150) kg.cm/cm(J/m) ASTM D-256

热性能额定值单位测试方法

燃烧性 (1/8") HB class UL-94

微卡软化点 (1kg/120 /h(5kg/50 /h)) 98(93) ASTM D-1525

热变形温度 (4.6kg/cm1/4"annealed(unannealed)) 95(90) ASTM D-648

燃烧性 (1/8") - mm/min IEC707

热变形形温度 (1.86kgf/cm1/4) 89(88) ASTM D-648