

# 冶金保护渣和覆盖剂 内乡

产品名称	冶金保护渣和覆盖剂 内乡
公司名称	吴汉志（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	原产地:内乡 品级:合格品 类别:细粉
公司地址	中国 河南 南阳市宛城区 内乡县灌涨前湾
联系电话	86 0377 65160668 13608453614

## 产品详情

原产地                      内乡                                      品级                                      合格品  
类别                              细粉

### 珍珠岩保温集渣覆盖剂

铸造业一直用稻草灰或石棉灰作铁水覆盖、除渣保温材料。在浇注中覆盖、保温、除渣面小，易把渣浇入铸型，操作灰尘弥漫，污染环境使用该产品对铁水没有化学成分影响，铸件不发生夹渣现象。

操作：除渣--铁水包上有较多溶渣.用占铁水量0.2%的珍珠岩保温集渣覆盖剂撒在水面上用渣耙翻动并扒渣。

覆盖：铁水无渣后按0.3%珍珠岩保温集渣覆盖剂撒在水面上可形成40mm的保温层，然后浇注铁水。对于球铁宜采用二次出铁除渣法。

球化剂覆盖：用铁水量0.2%的珍珠岩保温集渣覆盖剂覆盖在球化剂上，可代替硅铁粉和铁板延缓和减弱球化反应，如用量过大造成球化不爆发，可用铁棍捅球化剂引爆。

珍珠岩保温集渣覆盖剂取代初草灰应用于铸造生产具有下列优点：

- 1、保温性能好，在一般情况下可传铁水降温速度减少20% - 30%。
- 2、集渣性能好，便于扒渣，有利铁水净化。
- 3、有助于球化稳定，减弱镁光，提高球化效果。
- 4、减少环境污染，改善劳动条件。

5、经济效果好，可传成本降低30%

6、使用简便，利于大量推广。

化学成份：

sio2(%)	tio2(%)	alo3(%)	fe2o3(%)	mno(%)	mgo(%)	
72	0.09	12.31	0.54	0.06	0.14	
k2o(%)	na2o(%)	p2o5(%)	烧失量	水分		
4.67	3.29	0.04	4.94	0.5%		