

# ABS 韩国LG HI-100 注塑级 ABS

产品名称	ABS 韩国LG HI-100 注塑级 ABS
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	21.80/千克
规格参数	韩国LG:韩国LG HI-100:HI-100 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

HI-100

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

LG化学

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (220 /10kg) 10 g/10min ASTM D-1238

比重 1.03 ASTM D-792

成型收缩率 0.003-0.005 mm/mm ASTM D-955

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 380 kg/cm ASTM D-638

挠曲模量 18500 kg/cm ASTM D-790

弯曲弹性率 600 kg/cm ASTM D-790

洛氏硬度 (R-Scale) 87 ASTM D-785

延伸率 30 % ASTM D-638

冲击弹度 (Notched1/4") 40 kgcm/cm ASTM D-256

电气性能额定值单位测试方法

耐电弧性 6 PLCCode ASTM D-495

HVTR 2 PLCCode UL-746A

HAI 0 PLCCode UL-746A

CTI 1 PLCCode UL-746A

HWI 3 PLCCode UL-746A

热性能额定值单位测试方法

燃烧率

(1/18") FH3-33 mm/min IEC-707

(1/18") HB UL-94

维卡软化点 (1.000g) 97 ASTM D-1525

燃烧率 (1/16") HB UL-94

热变形温度 (Unannealed18.5kg/cm,1/2") 87 ASTM D-648