

高光泽 ABS 韩国LG HG-173 注塑级

产品名称	高光泽 ABS 韩国LG HG-173 注塑级
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国LG:韩国LG HG-173:HG-173 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

HG-173

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

LG化学

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (220 /10kg) 25 g/10min ASTM D-1238

比重 1.05 ASTM D-792

成型收缩率 0.003-0.006 mm/mm ASTM D-955

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 500 kg/cm ASTM D-638

延伸率 20 % ASTM D-638

挠曲模量 25000 kg/cm ASTM D-790

洛氏硬度 (洛氏硬度) 107 ASTM D-785

冲击弹度 (Notched1/4") 18 kgcm/cm ASTM D-256

弯曲弹性率 800 kg/cm ASTM D-790

电气性能额定值单位测试方法

抗弧光 6 PLCCode ASTM D-495

HAI 0 PLCCode UL-746A

HVTR 1 UL746A UL-746A

CTI 0 PLCCode UL-746A

HWI 3 PLCCode UL-746A

热性能额定值单位测试方法

燃烧率 (1/8") FH3-30 mm/min IEC-707

热变形温度 (Unannealed18.5kg/cm,1/2") 88 ASTM D-648

燃烧率 (1/8") HB UL-94

维卡软化点 (1.000g) 103 ASTM D-1525

燃烧率 (1/16") HB UL-94