

快干胶OAK-101超级系列

产品名称	快干胶OAK-101超级系列
公司名称	上海政太化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号
联系电话	021-69126107 18916182399

产品详情

产品特性

接着迅速/使用方便/高强度/单一成分/无毒性/不可燃。

选用指导

产品特性

	W-20	W-50	K-2	V-300	F-250	F-200	F-20	F-10
特性	超级	中速	低白化	高粘	超低白化	耐高温	通用	修补
粘度	低	中	低	高	中	中	低	低
粘接速度	快	中	中	慢	快	快	快	快
粘接强度	高	高	高	高	高	高	中	低

适用材质

W-20 W-50 K-2 V-300 F-250 F-200 F-20 F-10

木器
塑料
皮革
金属
石材
多孔
材质
低白
化

包装容量	8g	10g	20g	20g	20g	20g	20g	8g	12g	8g	10g
	12g								20g	20g	
	20g								50g		
	50g										

: 很好 : 好

固化时间的变化趋势

固化时间	慢	快
表面状态	酸性	碱性
温度	低	高
湿度	低	高

使用方法

1. 接着面之油污、灰尘、浮锈都须尽可能清除，以确保接着强度；
2. 弹落存留在瓶口喷嘴尖端的粘液，不要对着自己或他人，用附针刺穿喷嘴（如不弹落残存液，有溅出的危险）；
3. 在待粘接面的一侧，涂少量粘接液，涂量是所需的最少量，如过多，凝固时间延长，会发生泛白现象；
4. 直接把粘合面粘接起来，按住直至固化；
5. 在应用于微小部件或部位时，可用附带的毛细喷嘴有效的控制流量。

规格明细

液状单体

规格	W-20	W-50	K-2	V-300	F-250	F-200	F-20	F-10
粘	2~3	2~3	2~3	300	80	80	2~3	2~3

度 (cps /20)								
保存期限 (月 /20)	3	6	6	12	3	3	3	3
主成分	氰基丙烯酸酯							
外观	无色透明液体							
比重 (20)	1.05 ± 0.02							
闪点	80							

固体聚合物

规格 W-20 W-50 K-2 V-300 F-250 F-200 F-20 F-10

软化点 ()	155 ~ 158
折射率 (20)	1.45 ± 0.02
体积抵抗率 (20)	8.8 × 10 ¹² cm
介电常数	3.34 at 10MC
诱导电率	
溶解性	可溶于丙酮
外观	无色透明

接着强度 (KGF/cm²)

	W-20	W-50	K-2	V-300	F-250	F-200	F-20	F-10
钢-钢	190	200	200	200	200	200	170	150
铜-铜	150	170	170	170	120	170	150	110
铝-铝	100	110	110	110	120	120	110	90

使用注意事项

1. 极性材质如聚乙烯、聚丙烯、铁氟龙不可粘接；
2. 使用后喷管的尖端擦干净，盖紧并保管于没有明火的阴凉干燥处；
3. 远离有碱性气体的场所，不要和硬化促进剂、氨气一起保管；
4. 紫外线也会使接着剂硬化，所以不宜置于阳光直射的地方；
5. 小孩不可使用本接着剂。

泛白现象

原因：因为部分瞬间接着剂在固化前蒸发到空气中，在粘接部分的周围硬化成微细的粉末，而附在物体表面。防止方法：清除粘接面及其周围的尘埃、水分、油脂/降低湿度/不使接着面裸露、控制涂量/不让粘接后的粘接物马上重叠、捆扎和处于密闭状态/为不让粘接剂的蒸汽滞留，需吹风或吹湿风。泛白现象发生后的处理：用干布仔细的擦掉，或用酒精等溶剂擦掉（溶剂对材料是否有影响需要先确认）