

电镀ABS 镇江奇美 PA-726M 高光泽 挤出成型

产品名称	电镀ABS 镇江奇美 PA-726M 高光泽 挤出成型
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	13.20/千克
规格参数	奇美:奇美 PA-726:PA-726M 镇江:镇江
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PA-726M

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

台湾奇美

填充物:通用

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

流动系数 ASTM D-1238

(200 .10kg) 29.8 g/10min

(200 .5kg) 2.6 g/10min

物理性能额定值单位测试方法

比重 (23) 1.04 ASTM D-792

成型收缩率 0.4-0.6 % ASTM D-955

机械性能额定值单位测试方法

硬度 (1/2") 112 R Scale ASTM D-785

引张强度 ASTM D-638

(1/8",6mm/min) 415 kg/cm(lb/in)

(1/8",6mm/min) 350 kg/cm(lb/in)

弯曲弹性率 (1/4",2.8mm/min) 22350 kg/cm ASTM D-790

延伸率 (1/8",6mm/min) 70 % ASTM D-638

IZOD冲击强度 (1/4",23) 27 kg.cm/cm ASTM D-256

弯曲强度 (1/4",2.8mm/min) 610 kg/cm ASTM D-790

热性能额定值单位测试方法

维卡软化点 (1/8",50 /hr) 105 ASTM D-1525

热变形温度 (退火(85 × 8hr)) 98 ASTM D-648

线性膨胀系数 90×10^{-6} mm/mm TMA

燃烧率 HB 1/16" UL 94

热变形温度 (未退火) 85 ASTM D-648

其它性能额定值单位测试方法

耐光性 (E(300hrs)) <1 ASTM D-4459