

# ABS 韩三星第一毛织（乐天）GR-4030 注塑级 绕线筒

产品名称	ABS 韩三星第一毛织（乐天）GR-4030 注塑级 绕线筒
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩三星（乐天:韩三星（乐天） GR4030:GR-4030 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

GR-4030

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

三星第一毛织

产品用途:用途：绕线筒。

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 (23 ) 1.26 ASTM D-792

熔融指数 (200 5kg) 0.1-0.2 g/10min ASTM D-1238

吸水率 (24hr immersion in water) 0.15 % ASTM D-570

机械性能额定值单位测试方法

弯曲强度 (2.8mm/min) 1300 kgf/cm ASTM D-790

IZOD缺口冲击强度 (1/8 " ) 7.0 kgf · cm/cm ASTM D-256

洛氏硬度 (R-Scale) 113 R-Scale ASTM D-785

弯曲模量 (2.8mm/min) 75000 kgf/cm ASTM D-790

拉伸强度 (5mm/min) 1050 kgf/cm ASTM D-638

热性能额定值单位测试方法

尺寸收缩率 5 % ASTM D-955

热变形温度 (1/4 " 18.56kgf/cm<sup>2</sup>) 106 ASTM D-648

阻燃性能 HB Recogni zed UL-94

维卡软化温度 (5kg) N/A ASTM D-1525