

透明ABS 日本电气化学 TH-21通用塑料

产品名称	透明ABS 日本电气化学 TH-21通用塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	15.20/千克
规格参数	电气化学:电气化学 TH-21:TH-21 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

TH-21

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

日本电气化学

填充物:透明

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (200 × 5kg) 3.0 g/10min ASTM D-1238

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.10 ASTM D-792

全光线透过率 (2mmt) 91 % ASTM D-1003

雾度 (2mmt) 2.5 % ASTM D-1003

成型收缩率 (2mmt) 0.3-0.5 % ASTM D-955

机械性能额定值单位测试方法

IZOD缺口冲击强度 (1/4") 65 J/M ASTM D-256

弯曲强度 (23) 80 MPa ASTM D-790

拉伸强度 (23) 45 MPa ASTM D-638

洛氏硬度 (23) 52 M scale ASTM D-785

弯曲弹性率 2370 MPa ASTM D-790

热性能额定值单位测试方法

燃烧率 1.5MMHB UL 94

维卡软化点 (5kg) 85 JIS K-7206

热变形温度 (1.82MPa 6.4mm) 75 ASTM D-648