

河北烟囱维修、拆除、烟囱防腐施工方案

产品名称	河北烟囱维修、拆除、烟囱防腐施工方案
公司名称	盐城市锦达防腐工程有限公司
价格	56789.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城市人民中路39号
联系电话	0515-88223332 15895182838

产品详情

最新关于工业烟囱维修、烟囱防腐施工方案 该烟囱为60M高砼结构，新建未曾使用。为防止在使用中受二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、氮气等腐蚀性气体的侵蚀，对该烟囱内壁防腐可采用以下两种方案：

1、采用玻璃鳞片衬里对烟囱内壁进行防腐。玻璃鳞片衬里的特点：整体性强，抗渗性好，粘结强度高，耐磨性能好，耐酸、碱、盐腐蚀性及耐透湿性好，施工方便。以环氧树脂、聚酯树脂、乙烯基酯树脂作为成膜物质、填料为玻璃鳞片（玻璃鳞片厚度3-5um，粒径0.4-3mm）。施工：基层处理；涂底层；第一层衬里，用抹压方法，衬层达2mm厚度，常温干燥；第二层衬里，厚度2mm，常温干燥；涂面层。面层涂料是由树脂加溶剂、固化剂和三氧化二铬（耐酸、耐碱、耐高温）；养护7-8天后可投入使用。2、MC型砼烟囱内壁防腐专用材料：用国产MC型烟囱涂料，对混凝土烟囱内壁进行防腐。MC型烟囱涂料对混凝土、瓷砖粘接性好，涂层耐酸性强，性能与美国Stachfas烟囱涂料相当。MC型烟囱涂料涂层性能如下：耐温性 20-180 抗渗透性 0.3MPa 与水泥的粘结 0.896MPa 耐酸性（95%）耐40% H₂SO₄，15% HCL 与瓷板的粘结 0.075MPa 5% HNO₃，50% HF 施工：气温5~30℃，湿度50%±5%时施工最好。烟囱外壁上部以辊刷为主，下部喷涂或辊刷。内壁涂2道MC型底漆，干燥2h，再刷一道MC-1面漆。内壁用抹刀涂抹，厚度3~5mm，至少涂3~5次。在14~140℃条件下，养护20~30天后实干。烟囱附属部分钢结构用相应的烟囱外壁涂料涂装。