

# PC/ABS 台湾台化 AC2400 高流动 注塑 PC/ABS

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PC/ABS 台湾台化 AC2400 高流动 注塑 PC/ABS |
| 公司名称 | 东莞市铭汇塑胶有限公司                      |
| 价格   | 21.30/千克                         |
| 规格参数 | 台化:台化<br>AC2400:AC2400<br>台湾:台湾  |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室 |
| 联系电话 | 15015182514 15015182514          |

## 产品详情

AC2400

PC与ABS合金|PC/ABS

台湾化纤

填充物:高流动 注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 (23 ) 1.13 ISO 1183

收缩率 (3.2mm) 0.4-0.6 % ASTM D995

机械性能额定值单位测试方法

抗张强度 (23 ) 49 MPa ISO 527

弯曲强度 (23 ) 84 MPa ISO 178

弯曲模量 (23 ) 2550 MPa ISO 178

洛氏硬度 (23 ) 110 R ISO 2039/2

IZOD冲击强度 (23 ,1/8" 厚) 539 J/m ISO 180

抗张强度 (23 ) 500 kg/cm ASTM D638

弯曲强度 (23 ) 850 kg/cm ASTM D790

弯曲模量 (23 ) 26000 kg/cm ASTM D790

IZOD冲击强度 (23 ) 55 kg.cm/cm ASTM D785

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (18.6kg/cm) 98 ISO 75/A

维卡软化点 (9.8N) 122 ISO 306

熔融指数 (240 × 5Kg) 8 g/10min ISO 1133

阻燃性 HB UL94