书本装订热熔胶OAK-833G

产品名称	书本装订热熔胶OAK-833G	
公司名称	上海政太化工有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号	
联系电话	021-69126107 18916182399	

产品详情

产品组成:

EVA树脂、增粘树脂、石蜡、助剂等。

产品特点:

OAK-833G为一热可塑性热熔胶

,加热后熔化,在常温下再凝固,完成接着只需几分钟,确保高效率生产。其特性为高韧性、高硬挺性、熔融速度快,对纸张具有良好之热黏性及接着力。不需干燥设备,节省空间;无毒性及易燃性;无污染公害,长期储存,不会变质。

性能指标:

? ?	???	????
·		
? ?	?????	??
???	??-????	
???	88±5?	HM-02-01(R&B)

????	15?	HM-04-01
????	2?	HM-05-01
? ?	??	
? ?	2800±550 CPS(180?)	HM-01-01
	3700±700 CPS(170?)	B????
	4800±950 CPS(160?)	??LVT ??34?
	6500±1300 CPS(150?)	
	9300±1850 CPS(140?)	

主要用途:

铜版纸及模造纸书本装订。

使用方法:

胶粒(833G)放入胶机加热熔化后即可使用;操作温度为140~160。

包装与贮存:

833G为20Kg/袋。贮存室内阴凉干燥处,避免阳光直射。保质期二年。

注意事项:

敞露和凝固时间会随胶之温度、涂布量、贴合时间和力量而改变。 胶请勿混其它东西使用,以避免不相容或产生碳化无法使用。 高温使用请戴双目镜和手套以防止烫伤,操作温度勿超过180。 若不小心胶液滴在皮肤上,应将被烫处连同胶液立即浸於冷水中至少15分钟,再送医处理。

电话: 400 008 0712 021-69126107 021-59124100

传真: 021-59124143 021-59127157

Http://www.oak-bond.com

Email:oak-bond@163.com

地址:上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号