

液体发泡硅胶原料 双组分1：1发泡硅胶

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 液体发泡硅胶原料 双组分1：1发泡硅胶 |
| 公司名称 | 深圳市红叶杰科技有限公司 |
| 价格 | 82.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳龙岗坪地六联 |
| 联系电话 | 18938867538 18938867539 |

产品详情

液体发泡硅胶原料 双组分1：1发泡硅胶：

是一种双组份加成型液体硅橡胶，其硫化前分为A、B两组分，可室温固化也可加热固化，硫化后成为柔软的弹性体，质轻、柔软、有弹性、不易传热，具有防震、缓和冲击、绝热、隔音等作用，

适用于汽车、电子、冰箱、空调，同时适用于对外涂胶、加工，以及相关产品定制、冲型，可耐高温至150℃，低温至零下40℃。在电子辅料模切加工中，也起到了不可替代的作用。

- 1、用于密封空调的连接位置。
- 2、用于对防水性要求较高的地方。
- 3、用于密封汽车天窗附件。

液体发泡硅胶原料 双组分1：1发泡硅胶参数：

| 型号 | 粘度 (cps) | 操作时间(min) | 固化时间 (hr) | 硬度 (邵氏C) | 发泡倍数 |
|---------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| HY-F662 | 20000 | 3-5 | 24 | 30 ± 3 | 2.0 ± 0.5 |
| HY-F663 | 16000 | 5 ± 3 | 3.0 ± 0.5 | | |
| HY-F664 | 10560 | 10 ± 3 | 4.0 ± 0.5 | | |
| HY-F665 | 12800 | 5.0 ± 0.5 | | | |
| HY-F666 | 7120 | 6.0 ± 0.5 | | | |
| HY-F667 | 6440 | 7.0 ± 0.5 | | | |

液体发泡硅胶原料 双组分1：1发泡硅胶操作：

将AB双组份按A B = 1 1 (重量单位) 混合搅拌均匀即可。注意搅拌的转速，搅拌的越均匀速度越快，发泡效果越好。

注意事项：

杜绝让加成型发泡硅胶与含氮、硫、磷、锡、铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、水等接触。加成型发泡硅胶是食品、医疗级硅橡胶，如与含有重金属的物质接触会使其出现发粘、不发泡、发泡不完全等现象。

液体发泡硅胶原料 双组分1：1发泡硅胶

包装及储藏：10KG、20KG、200KG

放置阴凉通风处，可保质6至12个月。

禁：太阳暴晒，高温烘烤。