

# 防静电环氧砂浆薄涂地坪

产品名称	防静电环氧砂浆薄涂地坪
公司名称	北京君安博奥科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号H007(路庄桥西)
联系电话	010-57194152

## 产品详情

### 4、防静电环氧砂浆薄涂地坪JEP-104

厚度：0.5mm 1.0mm 2.0mm 3.0mm

表面形态：滚面亮光型

使用年限：0.5mm:3年1.0mm:5年2.0mm:8年3.0mm：10年

地坪特性：能消除及防止静电或电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

适用范围：

电子、计算机生产及包装区；

电讯、电子、计算机控制中心；

施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

防静电底漆：采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道，增强表面附着

力；

防静电中涂：防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布一至

二道；

铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设，有效排除累积之静电，并做接地处理；

防静电批土：防静电批土依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及

砂磨印为准；

防静电面漆：防静电面漆滚涂二道，其体积/表面电阻平均系数值  $1 \times 10^6 - 1 \times 10^9$  ，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温时开放

时间需适度延长）

工艺图示：

技术指标

项目	指标
表干时间 (h)	4
实干时间 (h)	24
滚面:铅笔硬度 自流平:邵氏硬度D型	H : 80
耐冲击性(1kg/100cm)	涂层无裂纹、剥落及明显变形
耐磨性 ( 750g/500r,失重,g)	0.02
耐水性(7d)	不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐油性(120 # 汽油,7d)	不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐碱性(10% NaOH,48h)	不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐酸性(10% H2SO4,48h)	不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐盐水性( 3 %NaCl,7d)	不起泡,不脱落,允许轻微变色
粘接强度/Mpa	3
抗压强度/Mpa	80
体积/表面电阻( )	$1 \times 10^6 - 1 \times 10^9$

