

# 高抗冲 耐热性 注塑级PC/ABS 台湾奇美 PC-365 塑料合金

产品名称	高抗冲 耐热性 注塑级PC/ABS 台湾奇美 PC-365 塑料合金
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	台化:台化 PC-365:PC-365 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

PC-365

PC与ABS合金|PC/ABS

台湾奇美

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

流动系数 (260 ,3.8kg) 13 g/10min ASTM D1238

成型收缩率 0.4-0.6 % ASTM D955

螺旋流动长度 (260 ,2 × 4.8mm) 98 mm CHIMEI

吸水率 (23 ,24hrs) 0.4 % ASTM D570

比重 1.13 ASTM D792

机械性能额定值单位测试方法

弯曲模量 (23 ) 23000 kg/cm ASTM D790

IZOD缺口冲击强度 (1/8 ) 55 Kg.cm/cm ASTM D256

延伸率 (23 ) 85 % ASTM D638

引张强度 (23 ) 540 kg/cm ASTM D638

弯曲强度 (23 ) 800 kg/cm ASTM D790

热性能额定值单位测试方法

阻燃性 HB UL94

线膨胀系数 (40-100 )  $6-8 \times 10^{-5}$  cm/cm/°C ASTM D696

软化点温度 136 ASTM D1525

热变形温度 (未退火,1.82MPa) 106 ASTM D648