

纸箱检测 等级A=A A=B B=B克重检验 第三方检测机构

产品名称	纸箱检测 等级A=A A=B B=B克重检验 第三方检测机构
公司名称	深圳质海检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测认证:可靠性测试 材料分析:有害物质 电气安全:安规测试
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦六层6F5 (注册地址)
联系电话	0755-23572571 18123625672

产品详情

1、纸板语

面纸:正面向上的最上一层平面纸,可为各种纸瓦楞:呈波浪形的部分,无特别注明一般为芯纸(O纸)起坑

中隔:两层波浪形的瓦楞中间所粘的平面纸,一般为芯纸(O

纸)底纸:正面向上的最底一层平面纸,可为各种纸

七层纸板:面纸+瓦楞+中隔+瓦+中隔瓦底纸共七层纸
五层纸板:面纸+瓦楞+中隔+瓦楞+底纸共五层纸
三层纸板:面纸+瓦楞+底纸共三层纸

2、我司常用纸板材质五层纸板

A=A可称为A333A(175g牛卡+112g高强瓦楞纸+105g普通牛皮纸+112g高强瓦楞纸+175g牛卡)

A=B可为A333B(175g牛卡+112g高强瓦楞纸+105g普通牛皮纸+112g高强瓦楞纸+126牛卡)

B=B可称为B333B(126g牛卡+112g高强瓦楞纸+105g普通牛皮纸+112g高强瓦楞纸+126牛卡)

B=C,可称为B333C(126牛卡+112普通瓦楞纸+105g普通牛皮纸+112g瓦楞纸+127挂面纸)

C=C、可称为C333C(127挂面纸+112通瓦楞纸+105g普通皮纸+112g瓦楞纸+127面纸)

S=S可称为S333S(250g牛卡+112g高强瓦楞纸+105g普通牛皮纸+112g高强楞纸+250g牛卡)中间的3为105g普通纸别的3可视为坑

A939A (175g 牛卡+112g 高强瓦楞纸+105g 普通牛皮纸+112g 高强瓦楞纸+175g 牛卡)A939B (175g 牛卡+112g 高强瓦楞纸+105g 普通牛皮纸+112g 高强瓦楞纸+126g 牛卡)中间的3为105g普通纸9为幼坑的意思

三层纸板

A3A175g 牛卡+112 高强牛卡+175g 牛卡

A3B175g 牛卡+112 高强牛卡+126g 牛卡3是粗坑的意思

A9A175g 牛卡+112 高强生卡+175g 牛卡

A9B175g 牛卡+112 高强牛卡+126g 牛卡

9为幼坑

2坑纸术语

1、坑纸即可以见到瓦楞部分的，一般是面纸 + 瓦楞，又叫见坑纸例

AE(或A9)表示面纸为A纸 +层幼坑瓦的坑纸WF表示面纸为W纸+一层坑瓦的坑纸A3表示面纸为A纸+一层粗坑瓦楞的坑纸。

2、坑型分类:

粗坑:瓦楞最高最大的，一用 " 3 " 或 " -"表示2)幼坑:瓦楞约为粗坑一半左右，一般用 " E " 或 " 9"表示。

@F 坑:瓦楞最细最小的，约为幼坑一半左右，一般用"F " 表示不同坑型的坑高(单位 MM):

A:4.5~5

C:3.5-4B:2.5~3E:1.0~2

3常用坑纸质

AE可称为 A9175g 牛卡+112 瓦楞纸E表示E坑与9 都表示幼坑坑纸BE可称为B9126g 牛卡+112 瓦楞纸

CE可称C9127g 挂面+112 瓦楞纸

A*3可称为 A3175 牛卡+112 瓦楞纸

126g 牛卡+112 瓦楞纸8*3可称为 B3

可称为 C3127g 挂面 112 瓦楞纸C*3

可称为 K3S*3250 牛卡+112 高强瓦楞纸

W*3可称为 W3160G牛卡纸+112 瓦楞纸

3为坑

S和K表示250g牛卡

坑纸重量=克数*1.45面积

E坑起坑率:1.35

B坑起坑率:1.4

C坑起坑率1.45

1:A型坑表示粗坑:厚度5.3mm。例如 Sx5 坑

2:B型坑表示细坑:厚度 3.3m。例如 Sx3 坑 , A3A 纸板等

3:C型坑表示中型坑:厚度4.3mm。例如A=A可以做 BC 纸板。

4:E型坑表示幼坑:厚度23m。例如 BE、CE、A9A 纸板。

5:F 型坑表示微型坑: