

PA6德国朗盛D.BG30X 000000增强级低摩擦系数运动器材

产品名称	PA6德国朗盛D.BG30X 000000增强级低摩擦系数运动器材
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	19.50/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:202 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

PA6德国朗盛D.BG30X 000000增强级低摩擦系数运动器材

干燥处理：由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80 以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行温度为105 ，8小时以上的真空烘干。熔融温度：230-280 ，对于增强品种为250-280 。模具温度：80-90 ，模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80-90 。对于薄壁的、流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3m m，建议使用20-40 的低温模具。