

耐热性 PBT 漳州长春 3015-201高抗冲 耐磨 高刚性 增强 纤维 PBT

产品名称	耐热性 PBT 漳州长春 3015-201高抗冲 耐磨 高刚性 增强 纤维 PBT
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	17.50/千克
规格参数	长春:长春 3015-2:3015-201 漳州:漳州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

3015-201

聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT

台湾长春

填充物:增强 纤维

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

吸湿率 (24h) 0.04 % ASTM D570

玻璃纤维含量 15 %

比重 1.41 ASTM D792

机械性能额定值单位测试方法

挠曲强度 1500 kg/cm ASTM D790

挠曲模数 50000 kg/cm ASTM D790

引张伸长率 4.0 % ASTM D638

冲击强度 6.0 kg.cm/cm ASTM D256

硬度 90 M ASTM D785

引张强度 950 kg/cm ASTM D638

电气性能额定值单位测试方法

体积抵抗率 10 .cm ASTM D257

表面抵抗率 10 ASTM D257

诱电正接 0.001 60Hz ASTM D150

介电常数 3.5 60Hz ASTM D150

绝缘破坏强度 (2mm) 20 KV/mm ASTM D149

耐电弧性 120 SEC ASTM D495

热性能额定值单位测试方法

熔点 225 DSC

热变形温度 ASTM D648

(18.6kg/cm) 200

(4.6kg/cm) 220

热膨胀系数 5 10-5cm/cm ASTM D696

耐燃性 HB UL94