

美国宣伟DTM水性丙烯酸油漆 内外墙通用油漆涂料系列 进口油

产品名称	美国宣伟DTM水性丙烯酸油漆 内外墙通用油漆涂料系列 进口油
公司名称	长沙环康建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙芙蓉南路二段生活艺术城11栋103门面（金房国际大酒店旁）
联系电话	86-073188191955 13908489373

产品详情

sherwin williams @ dtm acrylic coating dtm 丙烯酸高性能涂料 美国原装进口

使用说明

100% 纯丙烯酸，水性，适合于轻度到中度的工业环境中防腐蚀的涂料。设计用于新建和维护保养，能直接覆涂于经过预处理的多种基材表面。耐化学腐蚀，优异的保光保色性，抗锈，低气味，快速干燥。

表面处理

需涂刷的表面必须是干净，干燥和良好的状况，去除所有的油腻，灰尘，油脂，污垢，松动的铁锈和其他的杂物，确保足够的附着力。安全警戒色，深色，超深色需要预涂dtm acrylic primer/finish,以提供最长久的耐久性，附着力和防腐蚀能力。不要使用有机溶剂清洗。

涂刷要点

施工环境温度高于10oc。刷涂可用尼龙、聚酯刷，滚筒可用人造成毛/羊毛滚筒，高压无气喷涂喷枪为0.43-0.53毫米，空气压力为140巴。常规喷涂最多可加体积总量10%的水，空气压力为2.8-4.2巴，流体压力为1.4巴，喷嘴用704/fx型号。

耗漆量

单遍可涂刷约22平方米/加仑，由于涂料在施工时，施工环境，施工技术以及基层表面的不同会导致涂布率的改变，建议以实际测试为准。

干燥时间

当温度25oc，相对湿度为50%时，指触干1小时，重涂4小时。

稀释剂

清水。稀释率不超过体积总量的10%，使用需搅拌均匀，不稀释效果更佳。

主要成分

丙烯酸类树脂，颜填料，添加剂，水。

产品特点

耐化学腐蚀

顺利通过4032小时的盐雾/凝露等试验，耐起泡达10级，耐锈蚀达9级，显示该产品有卓越的耐化学腐蚀性能。

快干

1小时内表干，可以减少表面受污染的机率。同时，可间接提高涂刷效率。

快速防锈/防闪锈

优秀的早期耐潮湿性能，更能体现该产品的耐潮湿性能。

符合美国农业部 (usda)的监察标准

united states department of agriculture(usda),usda

认证是全美国最高级别的有机认证，从原料到生产均严格把关，保证其产品没有任何危害人体的成份。

应用基材:钢材 铝材 镀锌钢板 石材 混凝土 富锌底漆