

德国撒斯特GS2316H模具钢材 2316进口塑胶模具钢

产品名称	德国撒斯特GS2316H模具钢材 2316进口塑胶模具钢
公司名称	东莞冠信模具钢材有限公司
价格	56.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇泉塘工业区
联系电话	0769-83219558 13798765669

产品详情

德国撒斯特1.2316模具钢材的化学成分:

牌号	百禄	大同	c	si	mn	p	s	cr	mo
gs-2316	m300	s-star	0.33-0.44	1.0	1.0	0.025	0.001	13.5-16.5	1.0-1.2

saarstahl 1.2316模具钢的出厂硬度: 经硬化及回火至hb265-310 材料有1.2316h 1.2316esr提供

广东进口模具钢1.2316模具钢材具有高抗腐蚀、高抛光预硬塑胶钢材，加工性能极佳，极优的机械加工性。优良的耐腐蚀性优良的抛光性极优的机械加工性淬火时具有优良的稳定性,主要特性有:

抗腐蚀性效果极佳，硬度渗透性强;

真空脱气精炼处理钢质纯净，适合要求抛光或蚀纹加工塑胶模;

预硬状态供货，无需在热处理可直接用于模具加工，缩短工期;

经锻轧制加工，组织致密，100%超声波检验，无气孔，针眼缺陷;

1.2316模具钢主要用途有:

耐化学腐蚀的塑料模具;

热塑性塑胶注塑模具，挤压模具,如电视机,洗衣机.冰箱外壳,水桶,瓶盖等

热塑性塑料吹塑模具,如饮料瓶等

重载模具主要部件;

冷结构制件;

1.2316模具钢材的热处理:

锻造：1050-850

退火：加热至750-800，在此温度中停留1~3小时，在炉中任其渐冷。

淬火：先预热至550~650，再加热至800~850，再加热到1020~1050，再用空冷、油淬或热浴350~500分级淬火。

回火：第一次加热至180~200，在此温度停留，然后在静止空气中冷却；第二次加热至200~600，根据工作要求选择温度。

德国撒斯特saarstahl模具钢材：

gs2711,gs2738(738),gs738h,gs638,gs2688,gs2316,gs2316h,gs2316esr,gs2083,gs2083h,gs2083esr,gs2344efs,gs2344esr,gs2311,gs2312,gs2379,gs2510,gs2767,gs2347,gs2363,gs2367