

# PA612 GR40 美国Omni Plastics 玻纤增强40%

产品名称	PA612 GR40 美国Omni Plastics 玻纤增强40%
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

### OmniLon PA612 GR40

Polyamide 612

OMNI Plastics, LLC

40% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

40% Glass Reinforced, Nylon 6/12

物性信息：

基本性能	玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.36
机械性能额定值单位制测试方法		176
伸长率 (断裂)		3.0
弯曲模量		9650

弯曲强度	265
悬臂梁冲击值(冲击强度)(测试方法8 mm)	140
热变形温度(温度控制测试方法)	
0.45 MPa, 未退火, 3.18 mm	218
1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm	216
可燃性等级(测试方法)	HB
注射成型值单位制	79.4
干燥时间	2.0 到 4.0
建议的最大水分含量	0.20
料筒后部温度	249 到 282
料筒中部温度	260 到 293
料筒前部温度	260 到 293

射嘴温度	271 到 293
加工（熔体）温度	266 到 293
模具温度	26.7 到 82.2
背压	0.345