

# 纤维 PBT 漳州长春 3030-104E 玻璃纤维 30% 注塑级PBT

产品名称	纤维 PBT 漳州长春 3030-104E 玻璃纤维 30% 注塑级PBT
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	17.20/千克
规格参数	长春:长春 3030-1:3030-104E 漳州:漳州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

3030-104

聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT

台湾长春

填充物:增强 纤维

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

玻璃纤维含量 30 %

吸湿率 (24h) 0.04 % ASTM D570

比重 1.51 ASTM D792

机械性能额定值单位测试方法

引张强度 1200 kg/cm ASTM D638

硬度 90 M ASTM D785

冲击强度 8.5 kg.cm/cm ASTM D256

挠曲强度 1850 kg/cm ASTM D790

挠曲模数 80000 kg/cm ASTM D790

引张伸长率 3.5 % ASTM D638

电气性能额定值单位测试方法

绝缘破坏强度 (2mm) 20 KV/mm ASTM D149

耐电弧性 100 SEC ASTM D495

体积抵抗率  $10^{-10}$  .cm ASTM D257

介电常数 3.5 60Hz ASTM D150

诱电正接 0.001 60Hz ASTM D150

表面抵抗率  $10^{-10}$  ASTM D257

热性能额定值单位测试方法

耐燃性 HB UL94

熔点 225 DSC

热膨胀系数  $3 \times 10^{-5}$ cm/cm ASTM D696

热变形温度 ASTM D648

(18.6kg/cm) 200

(4.6kg/cm) 220