

# F级AMA 聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸 ( 0.15mm\0.18mm\0.2mm\0.25mm\0.3mm\0.35mm)

产品名称	F级AMA 聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸 ( 0.15mm\0.18mm\0.2mm\0.25mm\0.3mm\0.35mm)
公司名称	深圳市丹美森实业有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:丹美森 长期耐温: 180 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道福城桔岭新村269号祥和园工业园A栋一层C区
联系电话	33140911 18588238003

## 产品详情

### AMA 聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸 ( 40 μ m ) 柔软复合材料

特点及用途：聚酯薄膜聚芳纤维纸柔软复合材料采用两面聚芳酰胺纤维纸与聚酯薄膜粘结复合而成。本品耐热等级为 H 级，具有良好的柔韧性、优异的机械强度、介电性能、抗撕强度和吸漆能力。适用于 H 级电机及发电机的槽间绝缘，也可用作干式变压器的层间。间隔绝缘等。

性能要求指标见下表：

序号	性能	单位	要求				
			0.15	0.18	0.20	0.25	0.30
1	标称厚度	mm	0.15	0.18	0.20	0.25	0.30
2	厚度偏差	mm	± 0.022	± 0.022	± 0.022	± 0.025	± 0.030
3	标称定量	g/m <sup>2</sup>	150 ± 18	190 ± 20	225 ± 25	295 ± 30	355 ± 35
4	薄膜标准厚度	μ m	75	100	125	175	
5	拉伸强度 不低于 纵向未折 纵向弯折后 横向未折 横向弯折后	N/10	150	150	170	240	

		mm宽	90	90	105	180	
			80	90	100	170	
			70	70	90	150	
6	不低于	纵向未折	%	15			
		横向未折		20			
7	不低于	未弯折	KV	7.0	8.0	11.0	14.0
	不低于	未弯折		6.0	7.0	9.0	12.0
8		分层	—	不分层、无气泡或其他缺陷			
9	2	受热影响（200±10min或供需双方商定）	—	不分层、不起泡、不流胶			
10		挺度	N	待定			
11		长期耐热性（温度指数）	-	180			

备注：本性能指标用的0.04mm芳纶纸（国产）生产的，如需要0.05mm芳纶纸（国产）生产的产品，需要定做。