

韩国LG TR585 MABS 抗撞击 耐化学性

产品名称	韩国LG TR585 MABS 抗撞击 耐化学性
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	韩国LG:MABS TR585:抗撞击 耐化学性 韩国:LG
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

LG MABS TR585

Methyl Methacrylate / ABS

LG Chem Ltd.

产品说明：

Description

Transparency, High Impact, Chemical Resistance

Application

Electric & Electronic Products

物性信息：

基本性能号
特性

[E67171-102198234](#)

抗撞击性，高

耐化学性良好

清晰度，高

电气/电子应用领域

清晰/透明

注射成型

用途

外观

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法	1.05
熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)	8.4
硬度额定值单位制测试方法	82
机械性能额定值单位制测试方法	38.2
伸长率 2(断裂, 3.20 mm)	50
弯曲模量 3(3.20 mm)	1770
弯曲强度 4(3.20 mm)	57.9
悬臂梁冲击强度额定值单位制测试方法	
23 ° C, 3.20 mm	270
23 ° C, 6.40 mm	250
透射率额定值单位制测试方法	88.0
雾度	2.0
注射成型温度	80 到 90

干燥时间	2.0 到 4.0
料筒后部温度	200 到 220
料筒中部温度	210 到 230
料筒前部温度	220 到 240
射嘴温度	220 到 240
加工（熔体）温度	210 到 240
模具温度	50 到 70
背压	29.4 到 58.8
螺杆转速	< 80

注射说明 Moisture Content: 0.01%