

# 仙桃丙烯酸聚氨酯面漆厂家色卡调色定制

产品名称	仙桃丙烯酸聚氨酯面漆厂家色卡调色定制
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/元/kg
规格参数	规格:24kg/组 品牌:奥辉 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

仙桃丙烯酸聚氨酯面漆厂家色卡调色定制 一、组成 丙烯酸聚氨酯面漆为双组份常温固化涂料。甲组份由丙烯酸树脂、高耐候型颜料、填料、助剂、溶剂加工而成；乙组份为异氰酸酯类固化剂。

二、特性及用途 良好的耐候性和耐盐雾性能，长时间紫外线照射漆膜不粉化，防腐寿命长；

装饰美观性能，光泽度高，颜色多样，漆膜不失光、不褪色；

漆膜耐溶剂、耐酸碱、耐水性好，防腐性优良，适用恶劣环境涂装；

机械性能好，涂层耐冲击和耐磨损；

常温自干固化，干燥迅速，可与多种中间漆、底漆配套使用，具有较好的涂装品质。丙烯酸聚氨酯面漆适用于已涂底漆的钢材、铝合金、水泥、玻璃钢等表面。可用于钢构、桥梁、集装箱、设备、塑料（ABS）、船舶、混凝土防护、建筑外墙、铁路、电厂、市政工程、

化工厂、管道和储罐、工程设施、沿海设备、网架等装饰防腐涂层。三、技术指标

漆膜颜色及外观：各色干燥时间 25 ；表干 1h 实干 24h 附着力：2 级 密度：1.2kg/L（理论值）

理论涂布率：5-8 m<sup>2</sup>/kg 耐候性，人工加速老化（800h）：无明显裂纹，变色 3 级，失光 3 级

固含量： 52% 干膜厚度： 35 μm/道 四、施工说明：1、基材处理

被涂的钢铁表面，须除去油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采用抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准 sa2.5 级，粗糙度达 30-70 μm；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准 ST3 级，粗糙度达 30-70 μm。其他底材：包括混凝土、ABS、硬质塑料、铝材、镀锌钢、玻璃钢等，需要一个洁净清洁的表面并涂覆相应底漆或者做相应的预处理。2、涂料混合

漆与固化剂严格按照桶标比例混合，加入稀释剂，使用动力搅拌器充分搅拌均匀，熟化 10

分钟左右。固化剂添加量严格按照配比操作，不可多加少放。3、施工涂装

可选用刷涂、滚涂、喷涂和高压无气喷涂施工，施工 1-2 道，达到规定膜厚，推荐厚度 75-80

微米，施工完毕漆膜应光滑平整，颜色一致，无流挂、起泡、橘皮等漆病。4、注意事项

（1）适用期：25 ，4

小时，随着温度的升高，适用期缩短。混合好的漆料须在适用期内用完，如漆料胶化凝固不可再用；

（2）小涂装间隔：25 ，10h；（3）大风雨雪天气，空气湿度大于 85% 环境下不可施工；

（4）施工温度：2 ~ 40 ；被涂基材温度需要大于露点 3 ，避免表面结露。五、安全与贮存：

（1）该产品自生产之日起，贮存期一年。过期如产品质量符合技术指标要求，仍可使用。（2）该产品

应保存在干燥、通风的库房内，防止阳光直射，并隔绝火源、远离热源、防止雨淋、碰撞等。

有的路，你必须一个人走，这不是孤独，而是选择。（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），漆系列（富锌底漆、云铁中间漆、树脂面漆、地坪漆、煤沥青漆、酚醛漆、锌黄底漆），快干丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，氟磺化聚漆，化聚漆，常温马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌，树脂干料系列（油性醇酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性水性催干剂）等产品，品种多，应用范围广，多色可选，承接山东济宁周边区域地坪漆包工包料施工，如有需要，敬请咨询详谈。

[随州丙烯酸聚氨酯面漆户外防腐漆厂家](#)