

橡胶止水带 止水带

产品名称	橡胶止水带 止水带
公司名称	广州市百达利丰建材有限公司
价格	25.00/米
规格参数	
公司地址	广州市天河区广州大道北649-1号
联系电话	020-87094513 13427521109

产品详情

橡胶止水片

橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、p型、r型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45--+60。当温度超过+70，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。

产品用途

主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。

为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。

qz系列橡胶止水带

一、产品性能与特点

本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命。

二、产品用途

a、主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。

b、为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。

三、产品的物理性能

项目 指标

b s j

- 1、硬度(邵尔a) , 度 60 ± 5 60 ± 5 60 ± 5
- 2、拉伸强度 , mpa 15 12 10
- 3、扯断伸长率 , % 380 380 300
- 4、压缩永久变形 $70 \times 24h$, 35 35 35
 $23 \times 168h$, 30 25 25
- 5、撕裂强度 , kn/m 30 25 25
- 6、脆性温度 , -45 -40 -40
- 7、热气空气老化 $70 \times 168h$ 硬度变化(邵尔a) , 度 +8 +8 -
拉伸强度 , mpa 12 10 -
扯断伸长率,% 300 300 -
 $100 \times 168h$ 硬度变化(邵尔a) , 度 +8
拉伸强度 , mpa 9
扯断伸长率,% 250
- 8、臭氧老化50pphm:20% 2级 2级 0级
- 9、橡胶与金属粘合 断面在弹性体内

注 : b表示变形缝、s表示施工缝、j表示有耐老化性能要求的接缝用止水带。

阿里巴巴商铺 : <http://baidalf.cn.alibaba.com>