

水玻璃固化剂

产品名称	水玻璃固化剂
公司名称	西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	
公司地址	西安市鄠邑区
联系电话	18229033007 18229033007

产品详情

固化剂！水玻璃固化剂@ 磷酸硅#固化剂生产厂家 &威海固化剂

三聚磷酸硅既可以避免其它固化剂的不足,又能达到建筑防腐材料的规范要求.试块配方:钠水玻璃100份,聚合磷酸硅15份,铸石粉等300份调成耐酸砂浆,其初凝时间为2.17小时,终凝时间为5.42小时,试块尺寸:3×3×3,试块成型后常温养护2周,未经酸处理即浸入酸中,经30天浸泡,试块无裂纹,无溃散。

三聚磷酸硅16份,钠水玻璃160份,珍珠岩100份,煮后外观完好,抗压强度1.7

氧化锌16份,钠水玻璃160份,珍珠岩100份,煮后外观掉粉,抗压强度0.75

氟硅酸钠16份,钠水玻璃160份,珍珠岩100份,煮后外观少许掉粉,抗压强度1.2

在无机涂料中的应用：

钠水玻璃50份,三聚磷酸硅5份,填充料40份,颜料适量,助剂适量。

添加三聚磷酸硅的涂料性能：硬度6h以上,早期耐水性,5天涂层无变化,常温水泡139天无异常,耐沸水100度水煮8小时涂膜完好。耐酸性5%盐酸36天涂层完好,耐高温600度8小时涂膜完好。

不添加三聚磷酸硅的涂料性能：硬度6h以上,早期耐水性,4小时无变化,常温水泡10天,耐沸水100度水煮马上脱落,耐酸性5%盐酸25天,不耐高温。