

# 金属型耐磨地坪 供应耐磨地坪材料 环氧地坪

产品名称	金属型耐磨地坪 供应耐磨地坪材料 环氧地坪
公司名称	南通霍博工贸有限公司贸易部
价格	1.00/公斤
规格参数	基层强度:3天49.0mpa49.2mpa 耐冲压性:7.9mpa11.5mpa
公司地址	中国 江苏 南通市崇川区 南方批发市场东大楼08-09#
联系电话	86 0513 80203577 13912268828

## 产品详情

基层强度	3天 49.0mpa 49.2mpa	耐磨性	0.3/cm <sup>2</sup>	0.315g/cm <sup>2</sup>
耐冲压性	7.9mpa 11.5mpa			

### 详细介绍:

金属型耐磨地坪是一种干撒型金属材料地坪；由精选金刚沙、特种水泥和聚合物添加剂混合而成。该地坪与新浇混凝土同时施工，将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经专用磨平机加工，既可在基础混凝土上形成一层极致密、高强度的耐磨损面层。可广泛用于需要增强表面耐磨性和抗冲击性的混凝土面层。性能优点：强度极高 耐磨性极好 抗冲击能力强 表面不起粉 永久抗蚀性 容易清洁及保养 施工方便 与基础混凝土粘结力强 防静电、不发火 适用范围：用于承受重载、经常磨擦损伤、重型货车、叉车等辄轮频繁、不断产生高冲击力的、货仓长期堆积、高精尖技术加工生产需要防尘、大型机床、机器设备重压、标示防静电、不发火、会发生溢油、需耐油防滑耐磨的场所。例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓或商场、货物通道、集散中心等。推荐用量：根据地坪厚度：1.55mm~3mm每平方米为5kg左右。价格：绿色18-22/平方米 施工方法：1.将金属耐磨材料与新浇结构混凝土同时施工。2.待混凝土基凝结到一定硬度后，既可撒料，为保证撒料的均匀平整，将规定用量的±2/3耐磨材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面等其吸收一定水份后，用专用抹平机压实抹平。3.随将剩余的1/3耐磨材料均匀撒布等其吸收，稍后用专用抹平机压实抹平，并直至压光。（注：为确保撒料均匀平整，通常分为三次撒料）养护：适当的养护的密封措施是确保耐磨地坪质量的必要措施。1.养护方法通常使用塑料薄膜覆盖养护。2.喷洒水性养护剂或密封剂，也可在足够强度的地坪表面用软刷刷涂，养护剂或密封剂。项目 非金属骨料 金属骨料 耐磨性 0.3/cm<sup>2</sup> 0.315g/cm<sup>2</sup> 抗压强度 3天 49.0mpa 49.2mpa 7天 65.7mpa 67.2mpa 28天 73.0mpa 80.0mpa 抗折强度 7.9mpa 11.5mpa 抗拉强度 3.2mpa 3.8mpa 硬度莫氏 7.0 8.0 防滑性：同一般水泥地面

方案一：

包工包料

方案二：

买我方材料，同时提供技术指导或提供施工队给甲方自己安排