

S20C--S20C钢带——S20C日本碳素钢

产品名称	S20C--S20C钢带——S20C日本碳素钢
公司名称	东莞市长安镇豪景钢材公司
价格	12.00/1
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙第一工业区
联系电话	0769-33354420

产品详情

供应s20c--s20c钢带——s20c日本碳素钢 s20c钢材执行标准: jis g4051-2005 特性及适用范围：强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的，化学成份：碳 c：0.18~0.23 硅 si：0.15~0.35 锰 mn：0.30~0.60 硫 s：0.030 磷 p：0.030 铬 cr：0.25 镍 ni：0.20 铜 cu：0.30 力学性能：抗拉强度 b(mpa)：410(42) 屈服强度 s(mpa)：245(25) 伸长率 5(%)：25 断面收缩率 (%)：55 硬度：未热处理, 156hb 试样尺寸：试样尺寸25mm 热处理规范及金相组织：热处理规范：正火,910 ,空冷。 金相组织：铁素体+珠光体。 交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。