

# 玻纤增强 PBT 5107G 易加工 高抗冲 日本东丽

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 玻纤增强 PBT 5107G 易加工 高抗冲 日本东丽      |
| 公司名称 | 东莞市铭汇塑胶有限公司                      |
| 价格   | 20.50/千克                         |
| 规格参数 | 东丽:东丽                            |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室 |
| 联系电话 | 15015182514 15015182514          |

## 产品详情

5107G

聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT

日本东丽

填充物:玻纤增强

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

密度 1.49 g/cm ISO 1183

收缩率 Internal Method

(横向流量: 3.00 mm) 1.0 %

(流量: 3.00 mm) 0.40 %

吸水率 (23 , 24 hr) 0.080 % ISO 62

Flow Length (250 , 1.00 mm) 7.00 cm Internal Method

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 (23 ) 8400 MPa ISO 527-2

拉伸应力 (屈服, 23 ) 125 MPa ISO 527-2

拉伸应变 (断裂, 23 ) 3.0 % ISO 527-2

弯曲模量 (23 ) 7900 MPa ISO 178

弯曲强度 (23 ) 195 MPa ISO 178

简支梁缺口冲击强度 (23 ) 12 kJ/m ISO 179

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 208 ISO 75-2/A

线形膨胀系数 - 流动 (-30 到 100 ) 0.000042 cm/cm/ ISO 11359-2

UL 阻燃等级 HB UL 94