

# UV光固化涂料 塑料UV涂料

产品名称	UV光固化涂料 塑料UV涂料
公司名称	汕头市亚克力高分子树脂厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:塑料UV涂料 品牌:YAKELI亚克力 颜色:多种
公司地址	中国 广东 汕头市龙湖区 汕头市龙湖区新溪镇中兴路东南工业区
联系电话	86 0754 88832600 13809292200

## 产品详情

用途	塑料UV涂料	品牌	YAKELI亚克力
颜色	多种	单件净重	20000 (g)
保质期	6 (个月)		

### uv光固化涂料

【使用范围】塑胶(abs,pc,pvc....)玩具、化妆品、家用电器、玻璃钢，摩托车头盔等的表面上光。【产品特点】1、主要成份：丙烯酸酯类寡聚物及各类稀释性单体2、低挥发，无刺激，基本无气味。3、漆膜具有高光泽、高硬度，丰满度和抗划伤性好。【使用方法】工件表面的清洁 uv光油的过滤 喷涂施工  
55c° -65c° 流平2-4分钟 uv灯固化  
检验，成品。施工粘度：15±2秒 (nk-2杯，25c° /s) 施工气压：4-6kg/cm<sup>2</sup>

### 【涂料性状】

检测项目	检测标准	检测方法
涂料外观	透明液体	gb1721-79
粘度 (涂4杯, 25c° /s)	50	gb1722-79
固含量 (%)	97	bg1735-79
固化速度 (m/min)	2-4	3kw中压汞灯1支灯距10-20cm

### 【涂膜性能】

序号	检测项目	检测标准	检测方法
1	涂膜外观	平整光滑	gb1727-79

2	光泽度 (%)	100	gb9754-88
3	铅笔硬度 (h)	2	gb6739-86
4	抗冲击强度 (cm)	35	gb1732-88
5	附着力 (百格法)	100%	gb9286-88
6	耐水性 (48h)	无变化	gb1733-79
7	耐盐雾 (7天)	无变化	gb1771-79

**【注意事项】** 1、注意uv光线对人体的伤害，尽量避免对皮肤的直接照射，眼睛不可直视光源。uv涂料避免接触眼睛或皮肤。2、uv涂料（包括稀释剂）应存放于避光、阴凉、干燥、通风良好的场所，远离火源。3、uv涂料使用期为6个月，uv涂料开启后要及时密封保存，以免失效。4、uv涂料吸收波长为200~400nm的紫外线，uv能量在800~1200mj/cm<sup>2</sup>；根据工件差异，合理调整uv灯距、uv灯输出功率、输送速度，以保证uv涂料合理固化。

**【包装】** 4l、20l（可根据客户要求包装）备注：本公司可根据客户产品需要生产配套各型号（不同用途）uv光固化涂料。