

美国杜邦EVA（杜邦EVA全牌号供应商）

产品名称	美国杜邦EVA（杜邦EVA全牌号供应商）
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国:杜邦 杜邦EVA:一级代理商 美国杜邦:EVA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

美国杜邦EVA（杜邦EVA全牌号供应商）

EVA用途:薄膜,板片,通管,日用品，凉鞋，鞋底，坐垫物，玩具，热绝缘体和鱼网用浮漂

EVA树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50C下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

它和乙酸乙烯含量和分子量、熔体指数关系很大。当熔融指数(MI)一定，乙酸乙烯(VAC)含量提高时候，其弹性、柔软性、相溶性，透明性等也随着提高。

当VAC含量减少时候，则性能接近于聚乙烯，则性增高，耐磨性、电绝缘性提高，。若VAC含量一定时候，融体指数增加时，则软化点下降，加工性和表面光泽改善但强度会下降，否则，随MI的降低则分子量增大，冲击性能和抗环境应力开裂性能提高,乙酸根的极性使弹性和粘性增大，结晶性和电性能下降，溶于烃类溶剂和油类。

ELVAX EVA250 美国杜邦VA含量28 熔指25

ELVAX EVA250A美国杜邦VA含量28熔指25

ELVAX EVA260 美国杜邦VA含量28熔指6

ELVAX EVA260A美国杜邦 VA含量28熔指6
ELVAXEVA265美国杜邦VA含量28 熔指3
ELVAX EVA265A美国杜邦VA含量28熔指3
ELVAX EVA310 美国杜邦VA含量25熔指400
ELVAX EVA3120美国杜邦VA含量7.5 熔指1.2
ELVAX EVA3121美国杜邦 VA含7.5 熔指0.35
ELVAX EVA3124美国杜邦VA含量9熔指7
ELVAX EVA3128美国杜邦 VA含量8.9 熔指2
ELVAX EVA3129美国杜邦VA含量10熔指0.35
ELVAX EVA3130美国杜邦VA含量12熔指2.5
ELVAX EVA3134美国杜邦VA含量12熔指8
ELVAX EVA3135B美国杜邦VA含12 熔指0.35
ELVAXEVA3136 美国杜邦VA含12熔指0.5
ELVAX EVA3150美国杜邦VA含量15熔指2.5
ELVAX EVA3155美国杜邦VA含量15.5熔指25
ELVAX EVA3165美国杜邦 VA含量18熔指0.7
ELVAX EVA3169美国杜邦VA含量18熔指1.5
ELVAX EVA3175美国杜邦 VA含量28 熔指6
ELVAX EVA3176美国杜邦VA含量18熔指30
ELVAX EVA3177美国杜邦VA含量20 熔指2.5
ELVAXEVA3178Z美国杜邦VA含量20熔指20