

美国杜邦PA66(中国授权总经销商)

产品名称	美国杜邦PA66(中国授权总经销商)
公司名称	鑫塑华(上海)塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	PA66:中国官网 PA66:聚酰胺中国 PA66:杜邦总经销商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

PA66美国杜邦70G33L

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位基本性能 吸水率 24小时浸渍(23) ASTM D-570 0.7 %吸水率 饱和(23) ASTM D-570 5.4 %物理性能 比重 ASTM D-792 1.38机械性能 洛氏硬度M DAM ASTM D-785 M101拉伸强度 23 ,DAM ASTM D-638 196.1 MPa埃佐冲击强度 23 ,50%RH ASTM D-256 133 j/m埃佐冲击强度 23 ,DAM ASTM D-256 107 j/m断裂伸长率 23 ,DAM ASTM D-638 3 %挠曲模量 23 ,50%RH ASTM D-790 6205 MPa挤剪强度 23 ,DAM ASTM D-732 86 MPa挠曲模量 23 ,DAM ASTM D-790 8963挠曲强度 23 ,DAM ASTM D-790 262 MPa拉伸强度 23 ,50%RH ASTM D-638 124.1 MPa泰伯磨损量 50%RH 14 cycles断裂伸长率 23 ,50%RH ASTM D-638 4 %电气性能 介电强度 DAM ASTM D-149 530 volts/mil介电强度 (分步法) ASTM D-149 440 volts/mil体积电阻率 RH ASTM D-257 109 ohm-cm体积电阻率 DAM ASTM D-257 1015 ohm-cm介电常数 DAM@103Hz赫 ASTM D-150 4.5介电常数 RH@106Hz赫 ASTM D-150 10.7损耗因数 DAM@103Hz赫 ASTM D-150 0.02介电常数 RH@103Hz赫 ASTM D-150 25.0损耗因数 RH@106Hz赫 ASTM D-150 0.02介电常数 DAM@106Hz赫 ASTM D-150 3.7热性能 热畸变温度 1.8MPa ASTM D-648 249 线性热膨胀系数 ASTM D-696 2.3×10^{-5} m/m/ 熔点 DAM ASTM D-789 255 熔点 50%RH ASTM D-789 255