

# 烤漆冲击测试，附着力拉拔试验检测标准

产品名称	烤漆冲击测试，附着力拉拔试验检测标准
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

烤漆冲击测试，附着力拉拔试验检测标准

盐雾试验用来单独测试油漆缺少实际应用意义，应该用来测试涂层体系，并且一定要涂层体系中各底漆、中间漆、面漆的厚度及总涂层厚度联系起来做，而且还要用试验后涂层的状态来评定性能好坏。

至于应该做多长时间，取决于这个涂层体系将要应用的腐蚀环境级别和你所要求的预期耐久性。

如用于C5-1腐蚀环境下，高耐久性（15年以上）要求的某个涂层体系，标准要求：

按ISO 2812做168小时的耐化学药品性试验；

按ISO 6270做720小时的水冷凝试验；

按ISO 7253做1440小时的盐雾试验。

在做这些试验之前，测试涂层性能，评价方法及要求如下：

评价方法：ISO 2409（译注：划格法）

要求：0或1级,如果涂料体系的干膜厚度超过250 μm，应采用以下的附着力测试方法取代ISO2409：

评价方法：ISO 4624（译注：拉开法）

要求：没有低于5MPa的从底材上的附着破坏（A/B）。

在完成各项试验后，评价方法及要求如下：

标准	状态	等级	评价处理
ISO4628-2	起泡	0级（S0）	立即评价
ISO4628-3	锈蚀	Ri0级	立即评价
ISO4628-4	开裂	0级（S0）	立即评价
ISO4628-5	剥落	0级（S0）	立即评价