

# ABS台化AG15E1

产品名称	ABS台化AG15E1
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台化 型号:AG15E1 产地:台湾
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

# TAIRILAC AG15E1

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Formosa Plastics Corporation

产品说明：

FCFC ABS resin AG15E1 meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.

物性信息：

基本性能

机构评级

RoHS 合规性

UL文件号

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

[E162823-224718](#)

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规

E162823

粒子

注射成型

--

23 ° C	1.05
熔流率 (熔体流动速率)	
200 ° C/5.0 kg	1.8
220 ° C/10.0 kg	20
收缩率 - 流动	0.40 到 0.70
密度 (ISO 1183 值单位制测试方法)	
R 级, 23 ° C	110
R 计称, 23 ° C	110
机械性能 (ISO 178 值单位制测试方法)	
弯曲模量 (23 ° C)	2750
弯曲强度	
23 ° C	85.3
23 ° C	86.0
冲击性能 (ISO 179 值单位制测试方法)	
缺口冲击性能 (ISO 179 值单位制测试方法)	140
热性能 (ISO 11359-2 值单位制测试方法)	

1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm	84.0
1.8 MPa, 退火 1	94.0
维卡软化温度	103
可燃性等级 (测试方法 All Colors)	HB
注射温度 (值单位制)	70.0 到 80.0
干燥时间	2.0 到 3.0
模具温度	40.0 到 80.0
注塑压力	68.6 到 108
注射说明	mp: 190-230 ° C