

美国杜邦 PBT S600LF NC010 高强度

产品名称	美国杜邦 PBT S600LF NC010 高强度
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

美国杜邦 PBT S600LF NC010

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
吸水率	- , 23C/59RH	ISO 62	0.20 %
吸水率	- , Sat/23C	ISO 62	0.40 %
密度	ISO 1183		1.32 g/cm
屈服点拉伸应力	23 , 50 mm/min	ISO 527-1, -2	58 MPa
断裂点拉伸应变	23	ISO 527-1, -2	23 %
屈服点拉伸应变	23 , 50 mm/min	ISO 527-1, -2	7.5 %
断裂点名义拉伸应变	23 , 50 mm/min	ISO 527-1, -2	15 %
拉伸模量	23 , 1.0 mm/min	ISO 527-1, -2	2700 MPa
弯曲强度	23	ISO 178	90 MPa
Charpy	23 , Type 1,	ISO 179	145 KJ/m
非缺口冲击强度	Edgewise		
Charpy	23 , Type 1,	ISO 179	4 KJ/m
缺口冲击强度	Edgewise, Notch A		
缺口冲击强度	23 , Type 1, Notch A	ISO 180	4 KJ/m
熔融温度	ISO 3146		225
热变形温度	- , 0.45Mpa,未退火	ISO 75B-1, -2	185
热变形温度	- , 1.8 Mpa , 未退火	ISO 75A-1, -2	60