

美国杜邦 HR5330HF-NC010 注塑级 PBT

产品名称	美国杜邦 HR5330HF-NC010 注塑级 PBT
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	杜邦:杜邦 HR5330:HR5330HF-NC010 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

HR5330HF NC010

聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT

美国杜邦

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

密度 1.5 g/cm ISO 1183

机械性能额定值单位测试方法

屈服点拉伸应力 (23) 134 Mpa ISO 527-1, -2

屈服点拉伸应变 (23) 3.5 % ISO 527-1, -2

拉伸模量 (23) 8500 Mpa ISO 527-1, -2

弯曲模量 (23) 7800 Mpa ISO 178

弯曲强度 (23) 203 Mpa ISO 178

Charpy 非缺口冲击强度 (23 , Type 1, Edgewise) 75.1 KJ/m ISO 179

Charpy 缺口冲击强度 ISO 179

(-30 , Type 1, Edgewise, Notch A) 11.5 KJ/m

(23 , Type 1, Edgewise, Notch A) 14.9 KJ/m

缺口冲击强度 ISO 180

(-40 , Type 1, Notch A) 11.1 KJ/m

(23 , Type 1, Notch A) 16.3 KJ/m

热性能额定值单位测试方法

熔融温度 225 ISO 3146

热变形温度 ISO 75B-1, -2

(0.45 Mpa.未退火) 221

(1.80 Mpa.未退火) 207