

## GPPS台湾台化GP5250代理商

产品名称	GPPS台湾台化GP5250代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾台化代理商 型号:GP5250 产地:台湾
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

台湾台化

是否进口

否

产品规格

25kg

加工级别

注塑级

牌号

GP5250

特性级别

透明级

用途级别

食品级,通用级

产地

台湾

销售范围

全国

厂家(产地)

台湾台化

销售方式

品牌经销

包装规格

25公斤/包

品名

聚苯乙烯塑料

可售卖地

全国

类型

标准料

# TAIRIREX GP5250

General Purpose Polystyrene

Formosa Plastics Corporation

产品说明：

FCFC PS resin GP5250 meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.

物性信息：

基本信息

RoHS 合规性

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规

UL文件号

E162823

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

--

1.04

23 ° C

1.04

熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)

7.0

机械性能额定值单位制测试方法

23 ° C

42.2

23 ° C

42.0

伸长率 (断裂, 23 ° C)

2.0

弯曲模量 (23 ° C)

3330

弯曲强度 (23 ° C)

78.0

冲击性能额定值单位制测试方法 (3.18 mm)

17

热性能额定值单位制测试方法 (退火, 3.18 mm)

87.0

维卡软化温度

94.0

可燃性颜色测试方法 (Natural Color)

HB

残余单体额定值单位制

注射速度值单位制

75.0

干燥时间

1.0 到 2.0

料斗温度

40.0

料筒后部温度

180

料筒中部温度

195

料筒前部温度

205

射嘴温度

200

加工（熔体）温度

170 到 215

模具温度

20.0 到 70.0

注射速度

中等

GPPS台湾台化GP5250 食品级,通用级