

## Sabic沙伯基础PC945A(一级代理商)

产品名称	Sabic沙伯基础PC945A(一级代理商)
公司名称	苏州轩尔纳塑化进出口有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:PC945A 产地:上海
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城I区10号2楼(注册地址)
联系电话	0512-50320323 15062689355

## 产品详情

苏州轩尔纳塑胶原料有限公司，公司长期经销代理：沙伯基础创新 945A 阻燃PC 公司秉承“以诚为本，信誉至上”的经营宗旨创立了自己的经营理念，在客户群树立了良好的口碑。为您提供充足的货源和技术支持!公司所售材料保障。欢迎广大新老客户来电咨询采购!

苏州轩尔纳主要经营：PA66、PC、POM、PBT、PPS、PA6、PC/ABS、ABS、EVA、TPU、PPSU、PSU、PES、PEI、PEEK、PPA、PA46、PA12、PP、CAB、LCP、PA6T、PA9T、PMMA、PVDF、PFA、FEP、PTFE等

Sabic945A物性表：

物理性能额定值单位制测试方法 1.19

熔流率(熔体流动速率)(300 ° C/1.2 kg) 10

收缩率 - 流动(3.20 mm) 0.60 到 0.80

拉槓模量额定值单位制测试方法	2270
抗张强度 2	
屈服	62.0
断裂	67.0
伸长率 3	
屈服	6.0
断裂	130
弯曲模量 4(50.0 mm 跨距)	2370
弯曲强度 5(屈服, 50.0 mm 跨距)	101
悬臂梁额定值强度单位制测试方法	800
装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Total Energy)	79.0
裁缝能额定值强度单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm	137

1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	126
维卡软化温度	143
线形热膨胀系数	
流动 : -40 到 40 ° C	6.8E-5
横向 : -40 到 40 ° C	7.4E-5
RTI Elec	130
RTI Imp	120
RTI	130
耐电弧能额定值单位制测试方法	PLC 7
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 2
高电弧燃烧指数(HAI)	PLC 3
高电压电弧起痕速率 (HVTR)	PLC 3
热丝引燃 (HWI)	PLC 2

## 可燃性等级值单位制测试方法

0.800 mm	V-2
3.04 mm	V-0
灼热丝易燃指数 (1.00 mm)	960
热灯丝点火温度 (1.00 mm)	850
极限氧指数	35
注：燃烧度值单位制	120
干燥时间	2.0 到 4.0
建议的最大水分含量	0.020
料斗温度	60.0 到 80.0
料筒后部温度	260 到 280
料筒中部温度	270 到 290
料筒前部温度	280 到 310

射嘴温度	270 到 290
加工（熔体）温度	280 到 310
模具温度	80.0 到 110

代理Sabic沙伯基础-所销售地区服务范围广阔:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、余姚、嘉兴、湖州、金华、衢州、

台州山东、青岛淮北、泰州、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省

湖南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省青海省、广东省(全国各地区均含运费，部分城市可送货上门或自提}