

日本UMG ABS 3001M (电镀王ABS)

产品名称	日本UMG ABS 3001M (电镀王ABS)
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本UMG 型号:3001M 特性:日本
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

ABS树脂是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良

，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。英文名为acrylonitrilebutadienestyrene copolymer1,简称ABS。ABS通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用广泛的工程塑料之一。

可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.0 mm)	HB		UL 94
注射	额定值	单位制	
干燥温度	85 到 90	° C	
干燥时间	3.0 到 4.0	hr	
料筒后部温度	200 到 230	° C	
料筒中部温度	230 到 250	° C	
料筒前部温度	240 到 270	° C	
射嘴温度	200 到 230	° C	
加工 (熔体) 温度	240 到 280	° C	
模具温度	50 到 60	° C	

注塑压力	70.0 到 140	MPa	
注射速度	慢		
背压	5.00 到 15.0	MPa	
螺杆转速	5 到 100	rpm	